

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 17 päivänä tammikuuta 2003,
paloteknistä käyttäytymistä koskevien luokkien vahvistamisesta tietyille rakennustuotteille

(tiedoksiannettu numerolla K(2002) 4807)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2003/43/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/106/ETY⁽¹⁾, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 93/68/ETY⁽²⁾, ja erityisesti sen 20 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Direktiivissä 89/106/ETY säädetään, että mahdollisten kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla esiintyvien turvallisuustasojen erojen huomioon ottamiseksi voi olla tarpeen vahvistaa perusasiakirjojen luokat vastaten jokaista olennaista vaatimusta. Nämä asiakirjat on julkaistu komission tiedonantona perusasiakirjoista koskien neuvoston direktiiviä 89/106/ETY⁽³⁾.

(2) Perusasiakirjassa N:o 2 luetellaan paloturvallisuuden olennaisen vaatimuksen toteuttamiseksi osalta toisiinsa liittyviä toimenpiteitä, jotka toimenpiteet yhdessä vaikuttavat paloturvallisuusstrategian määrittelyyn, jota voidaan kehittää jäsenvaltioissa eri tavoin.

(3) Perusasiakirjassa N:o 2 yksilöidään eräs näistä toimenpiteistä, joka perustuu palon syttymisen, savun muodostumisen ja näiden leviämisen rajoittamiseen syttymistilaan tai tietyille alueelle rajoittamalla mahdollisesti rakennustuotteiden osallistumista täyden palon vaiheeseen.

(4) Tämän rajoituksen taso voidaan ilmaista ainoastaan tuotteiden paloteknisen käyttäytymisen tasoeroilla niiden lopullisessa käyttösovelluksessa.

(5) Yhdenmukaistetulla ratkaisulla neuvoston direktiivin 89/106/ETY soveltamisesta rakennustuotteiden paloteknistä käyttäytymistä koskevan luokituksen osalta 8 päivänä helmikuuta 2000 tehdyllä komission päätöksellä 2000/147/EY⁽⁴⁾ hyväksyttiin luokitusjärjestelmä.

(6) Tiettyjen puupohjaisten levyjen osalta on tarpeen käyttää päätöksellä 2000/147/EY hyväksyttyä luokitusta.

(7) Monien päätöksen 2000/147/EY luokituksen sisältyvien rakennustuotteiden ja rakennusmateriaalien palotekninen käyttäytyminen on tarkkaan määritelty ja riittävän hyvin jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten tiedossa niin, että tämän ominaisuuden testaamista ei vaadita.

(8) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat rakennusalan pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä esitetään ne rakennustuotteet ja rakennusmateriaalit, jotka täyttävät kaikki palotekniseen käyttäytymiseen liittyvät vaatimukset ilman, että niitä tarvitsee testata.

2 artikla

Tämän päätöksen liitteessä esitetään päätöksen 2000/147/EY mukaiset paloteknisen käyttäytymisen luokat, joita sovelletaan eri rakennustuotteisiin ja rakennus- materiaaleihin.

3 artikla

Tuotteita on tarkasteltava tarvittaessa niiden lopullisen käyttötarkoituksen mukaan.

⁽¹⁾ EYVL L 40, 11.2.1989, s. 12.

⁽²⁾ EYVL L 220, 30.8.1993, s. 1.

⁽³⁾ EYVL C 62, 28.2.1994, s. 1.

⁽⁴⁾ EYVL L 50, 23.2.2000, s. 14.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 17 päivänä tammikuuta 2003.

Komission puolesta

Erkki LIKANEN

Komission jäsen

LIITE

Tämän liitteen taulukoissa luetellaan ne rakennustuotteet ja rakennusmateriaalit, jotka täyttävät kaikki palotekniseen käyttäytymiseen liittyvät vaatimukset ilman, että niitä tarvitsee testata.

Taulukko 1

Puupohjaisten levyjen paloteknistä käyttäytymistä kuvaavat luokat ⁽¹⁾

Puupohjaiset levytuotteet ⁽²⁾	EN-viite	Vähimmäistiheys (kg/m ³)	Vähimmäispaksuus (mm)	Luokka ⁽³⁾ Lukuun ottamatta lattiapäällysteitä	Luokka ⁽⁴⁾ Lattianpäällysteet
Lastulevy	EN 312	600	9	D-s2, d0	D _{FL} -s1
Kuitulevy, kova	EN 622-2	900	6	D-s2, d0	D _{FL} -s1
Kuitulevy, puolikova	EN 622-3	600	9	D-s2, d0	D _{FL} -s1
		400	9	E	E _{FL}
Kuitulevy, huokoinen	EN 622-4	250	9	E	E _{FL}
Kuitulevy, MDF ⁽⁵⁾	EN 622-5	600	9	D-s2, d0	D _{FL} -s1
Sementtilastulevy ⁽⁶⁾	EN 634-2	1 000	10	B-s1, d0	B _{FL} -s1
OSB-levy ⁽⁷⁾	EN 300	600	9	D-s2, d0	D _{FL} -s1
Vaneri	EN 636	400	9	D-s2, d0	D _{FL} -s1
Liimapuulevy	EN 13353	400	12	D-s2, d0	D _{FL} -s1

⁽¹⁾ EN 13986.

⁽²⁾ Puupohjaiset levyt asennettuna ilman ilmarakoa suoraan vasten luokan A1 tai A2-s1, d0 tuotteita, joiden minimitiheys on 10 kg/m³ tai vasten vähintään luokan D-s2, d0 tuotteita, joiden minimitiheys on 400 kg/m³.

⁽³⁾ Päätöksen 2000/147/EY liitteessä 1 olevassa taulukossa 1 säädetty luokat.

⁽⁴⁾ Päätöksen 2000/147/EY liitteessä 1 olevassa taulukossa 1 säädetty luokat.

⁽⁵⁾ Kuivamenetelmällä valmistettu kuitulevy.

⁽⁶⁾ Sementtipitoisuus vähintään 75 % painosta.

⁽⁷⁾ Oriented strand board.