



(19) RU (11) 2 118 203 (13) С1  
(51) МПК<sup>6</sup> В 01 J 31/04, 31/20, С 08 F  
4/64, 10/00

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(21), (22) Заявка: 92016448/04, 21.06.1991  
(30) Приоритет: 22.06.1990 US 542236  
(46) Дата публикации: 27.08.1998  
(56) Ссылки: EP 277003, С 08 F 4/64, 1987. EP  
277004, С 08 F 4/64, 1987.

(71) Заявитель:  
Экксон Кемикал Пейтентс Инк. (US)  
(72) Изобретатель: Дж.М.Канич (US),  
Г.Г.Хлатки (US), Х.В.Тюрнер (US)  
(73) Патентообладатель:  
Экксон Кемикал Пейтентс Инк. (US)

(54) КАТАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИОЛЕФИНОВ И КОМПОЗИЦИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ  
ДЛЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ОЛЕФИНОВ

(57) Реферат:  
Изобретение касается системы катализатора, включающей в себя компонент переходного металла группы 1VB и компонент активатора, для полимеризации олефинов для получения полимера с высокой молекулярной массой. Компонент переходного металла группы 1VB содержит один циклопентадиениловый лиганд и один гетероатомный лиганд, причем лигандаe могут быть связаны друг с другом мостиковой связью, компонент активатора содержит

катион, которым может быть кислота Брэнстеда, способная отдавать протон (обозначена как L·-H, где L· - нейтральное основание по Люису, а H - водород) и совместимая с некоординационным анионом. В присутствии системы катализатора согласно изобретению при полимеризации олефинов при температуре 100 - 300°C в течение от 1 с до 10 ч получают полиолефин, имеющий среднюю мол. м. от 1000 до 500000 и распределение мол. м. примерно 1,5 или более. 3 с. и 18 з.п. ф-лы, 1 табл.

R U ? 1 1 8 2 0 3 C 1

R U 2 1 1 8 2 0 3 C 1



(19) RU (11) 2 118 203 (13) C1  
(51) Int. Cl. 6 B 01 J 31/04, 31/20, C 08 F  
4/64, 10/00

RUSSIAN AGENCY  
FOR PATENTS AND TRADEMARKS

(12) ABSTRACT OF INVENTION

(21), (22) Application: 92016448/04, 21.06.1991

(30) Priority: 22.06.1990 US 542236

(46) Date of publication: 27.08.1998

(71) Applicant:  
Ehksson Kehmikal Pejents Ink. (US)

(72) Inventor: Dzh.M.Kanich (US),  
G.G.Khlatki (US), Kh.V.Tjurner (US)

(73) Proprietor:  
Ehksson Kehmikal Pejents Ink. (US)

(54) CATALYTIC SYSTEM FOR POLYOLEFIN PRODUCTION AND COMPOSITION USED FOR OLEFIN POLYMERIZATION

(57) Abstract:

FIELD: polymerization catalysts.  
SUBSTANCE: catalyst enabling preparation of high-molecular weight polymers includes IVB group metal component and activator component. The former contains one cyclopentadienyl ligand and one heteroatom ligand, the two ones being optionally joined through bridge linkage. Activator component contains cation, optionally Broensted acid capable to release proton (defined as L'-H

where L' is neutral Luis base) and compatible with non-coordination anion. Polymerization of olefins in presence of catalyst of invention conducted at 100 to 300 C over a period of time from 1 s to 10 h gives rise to polyolefin with average molecular weight from 1000 to 5000000 and molecular weight distribution about 1.5 or higher. EFFECT: improved activity and selectivity of catalyst. 19 cl, 1 tbl

R U  
2 1 1 8 2 0 3  
C 1

RU  
2 1 1 8 2 0 3  
C 1

RU ? 1 1 8 2 0 3 C1

RU 2 1 1 8 2 0 3 C1

Изобретение относится к каталитической системе, включающей соединения переходных металлов группы IV-B Периодической таблицы элементов и активатор, а также к композиции с использованием этой каталитической системы для получения полиолефинов, в частности полиэтилена, полипропилена и сopolимеров этилен - $\alpha$ - олефина.

Известны различные способы и катализаторы для гомополимеризации или сополимеризации олефинов. Традиционные каталитические системы Циглера-Натта, включающие соединения переходного металла и сокатализатор-алкилалюминий, способствуют получению полиолефинов, имеющих высокий молекулярный вес, но широкое распределение молекулярной массы. Традиционные типы катализаторов Циглера-Натта имеют очень высокую активность, и полученные с этими катализаторами полиолефины имеют малое количество остатка катализатора и не требуют последующей обработки для обеззоливания остатка катализатора.

Позднее была разработана каталитическая система типа "металлоцен", в которой соединение переходного металла имеет лиганда с цикlopентадиенильным кольцом, предпочтительно по крайней мере с двумя кольцами. Такое соединение переходного металла, названное "металлоценом", катализирует превращение олефиновых мономеров в полиолефины. Металлоценовые соединения металлов группы IVB в частности, бис(цикlopентадиенил) титаноцены и -цирконоцены, используют в качестве соединений переходного металла в каталитической системе для производства полиолефинов и этилен - $\alpha$ - олефиновых сopolимеров. Когда каталитическая система, содержащая такие металлоцены, содержит в качестве сокатализатора алкилалюминий, как, например, в известной системе катализатора типа Циглера-Натта, то ее каталитическая активность обычно очень низка, поэтому она не представляет интереса для промышленного применения.

Известно, что металлоцены можно сокатализировать алюмоксаном, а не алюминийалкилом, для получения металлоценового катализатора с высокой активностью для производства полиолефинов с умеренно высоким молекулярным весом. К сожалению, количество алюмоксанового сокатализатора, необходимое для получения металлоценового компонента с высокой активностью, является высоким, и обычно находится в пределах мольного соотношения Al к переходному металлу. Поэтому полиолефин, полученный с таким металлоцен-алюмоксановым катализатором, может содержать нежелательное количество остатка катализатора (зольность, измеренная по содержанию нелетучего алюминия и переходного металла).

В Европейских заявках 277003 и 277004 раскрыт новый способ активирования алкил-металлоценовых комплексов металлов группы IVB. Улучшенные металлоценовые катализаторы были получены из по крайней мере двух компонентов. Первым компонентом является бисцикlopентадиенильное производное металла группы IVB,

содержащее по крайней мере один лиганд, который будет реагировать с катионной частью второго компонента. Вторым компонентом является реагент, содержащий катион, который будет необратимо вступать в реакцию по крайней мере с одним лигандом, содержащимся в соединении металла группы IVB (первого компонента), и некоординационный анион, который является объемным, лабильным и устойчивым. Соответствующие некоординационные анионы, раскрытые в этих заявках, включают в себя: 1) анионные координационные комплексы, содержащие множество лиофильных групп, ковалентно координированно связанных и защищающих центральный металл, несущий заряд иди ядро металлоида, и 2) анионы, содержащие множество атомов бора, например, карбораны, металлокарбораны и бораны. После смешения первого и второго компонента катион второго компонента вступает в реакцию с одним из лигандов первого компонента, в результате образуется ионная пара, состоящая из катиона металлоцена группы IVB с координационным числом 3 и валентностью 4<sup>+</sup>, и упомянутого некоординационного аниона. Недостатком этих каталитических систем является получение их из металлоценовых комплексов металлов группы IVB, содержащих по крайней мере два цикlopентадиенильных лиганда.

Катализаторы, свободные от алюминийалкила, для полимеризации олефинов, приготовленные из комплексов переходных металлов, содержащих меньше, чем два цикlopентадиенильных кольца, мало изучены. Джон Беркау сообщил (Organometallics, 1990, 9, 867) о синтезе катализатора на основе моноцикlopентадиенилскандия

$$[\text{Me}_2\text{Si}(\text{C}_2\text{Me}_4)(\text{N}-\text{Bu}^t)\text{ScH}(\text{PMe}_3)]_2$$

для полимеризации. Этот нейтральный катализатор III группы системы элементов имеет низкую активность и он очень дорогостоящий из-за высокой стоимости скандия. Существует необходимость в способе получения высокоактивных, универсальных катализаторов, свободных от алюминийалкила, для полимеризации олефинов, полученных из моноцикlopентадиенильных лигандов.

Кatalитическая система согласно изобретению содержит переходный металл группы IVB Периодической таблицы элементов (Справочник CRC по химии и физике, 68-ое издание, 1987-1988) и анионообменный реагент, который можно применять при полимеризации в растворе, сусpenзионной полимеризации, газофазной полимеризации или полимеризации в массе, для получения полиолефина с высокой средней молекулярной массой и относительно узким распределением молекулярной массы.

Предлагаемая согласно настоящему изобретению каталитическая система для


получения полиолефинов содержит взаимодействующие компоненты: А -

компонент переходного металла IVB группы и

В - активатор. В качестве компонента А она

содержит одно из соединений общей

формулы I или II:



где

M - цирконий, гафний или титан, и находится в состоянии высшей степени окисления ( $4^+$ ,  $d^0$  - комплекс);

$(C_5H_{5-y-x}R_x)$  - циклопентадиенильное кольцо, которое замещено 0-5 радикалами R, x = 0, 1, 2, 3, 4 или 5 и означает степень замещения, причем каждый радикал R, независимо от других, представляет собой группу, выбираемую из группы, включающей  $C_1$  -  $C_{20}$ - гидрокарбильные радикалы, замещенные  $C_1$  -  $C_{20}$ - гидрокарбильные радикалы, где один или несколько атомов водорода замещены атомами галогена,  $C_1-C_{20}$ - гидрокарбильзамещенные металлоидные радикалы, где атомы металлоида выбирают из группы IVA Периодической таблицы элементов, и атомы галогена, или же  $(C_5H_{5-y-x}R_x)$  представляет собой циклопентадиенильное кольцо, в котором две смежные R-группы вместе образуют циклы  $C_4-C_{20}$ , в результате чего образуется полилиптический циклопентадиенильный лиганд;

$\overset{1}{(JR_{z-1-y})}$  - гетерогенный лиганд, в котором J - элемент с координационным числом 3 из группы VA или элемент с координационным числом 2 из группы VIA Периодической системы элементов; каждый  $R^1$ , независимо от других, обозначает радикал, выбираемый из группы, включающей  $C_1$  -  $C_{20}$  гидрокарбильные радикалы, замещенные  $C_1-C_{20}$ - гидрокарбильные радикалы, где один или несколько водородных атомов замещены атомами галогена, а z - координационное число элемента J;

каждый из Q, независимо от других, может обозначать водород,  $C_1-C_{20}$ - гидрокарбильный радикал, замещенный гидрокарбильный радикал, в котором один или несколько атомов водорода замещены электроакцепторной группой, в частности, атомом галогена или алкооксигруппой, или  $C_1-C_{20}$  - гидрокарбильзамещенный металлоидный радикал, где металлоид выбирают из группы IVA Периодической таблицы элементов при условии, что в том случае, когда любой из Q обозначает гидрокарбиль, этот радикал Q отличен от группы  $(C_5H_{5-y-x}R_x)$ , или же оба Q вместе могут образовывать алкилиден, олефин, ацетилен или циклопентадиенильный лиганд.

y = 0 или 1, причем, когда y=1, B - ковалентная мостиковая группа, содержащая элемент группы IVA или VA;

W - число от 0 до 3;

L - нейтральное основание Льюиса или же L обозначает соединение второго переходного металла того же самого типа, вследствие чего оба металлических центра M и M' связаны мостиковыми группами Q или Q', где значения символа M' идентичны значениям символа M, а значения символа Q' идентичны значениям Q, причем такие соединения отвечают формуле II. В качестве компонента B - каталитическая система содержит активатор, имеющий (1) катион, который вступает в необратимую реакцию по меньшей мере с одним лигандом, входящим в состав упомянутого соединения металла группы IVB, и (2) подвижный объемный анион, который представляет собой либо комплекс с одной координационной связью, содержащий множество липофильных групп, образующих ковалентную координационную связь и защищающих центральный, несущий заряд атом металла или металлоида, или анионный комплекс, содержащий множество атомов бора, причем объемность указанного аниона такова, что при взаимодействии катионной части активатора со способным вступать в реакцию с реакционноспособным протоном заместителем упомянутого переходного металла группы IVB образуется металлический катион, указанный анион находится в стерически затрудненном состоянии для образования ковалентной координационной связи с металлическим катионом группы IVB, а подвижность указанного аниона такова, что упомянутый анион способен замещаться с отщеплением от вышеуказанного металлического катиона группы IVB ненасыщенным углеводородом, у которого сила основания Льюиса равна или превышает силу этилена, причем указанные компоненты взаимодействуют в эквимолярных количествах.

Предпочтительно, если каталитическая система в гетероатомном лиганде содержит элемент J, который представляет собой азот, фосфор, кислород или серу.

Предпочтительна каталитическая система, где y=1, а B - линейная, разветвленная или циклическая алкиленовая группа, содержащая от 1 до 6 углеродных атомов, алкилзамещенная силилалкиленовая группа, содержащая 1 или 2 атома кремния вместо углеродных атомов в цепи, или алкилзамещенная силаниленовая группа  $Si_1Si_2$ , а в гетероатомном лиганде элемент J представляет собой азот.

Желательно, чтобы, в частности, эта каталитическая система имела значения: y = 1, а B - алкилзамещенная силилалкиленовая группа, содержащая 1 или 2 атома кремния вместо углеродных атомов в цепи, или алкилзамещенная силаниленовая группа  $Si_1Si_2$ .

Предпочтительна каталитическая система, в которой активатор отвечает формуле

$$[(L'-H)^+]$$

$$d[(M')^m Q_1 Q_2 \dots Q_n]^d$$

где

L' - нейтральное основание Льюиса;

H - водород,

(L'-H) - кислота Бренстеда,

M' - металл или металлоид, выбираемый из группы с VB по VA Периодической таблицы

элементов, то есть из групп VB, VIB, VIIIB, VIII, IB, IIB, IIIA, IVA и VA;

каждый из Q<sub>1</sub> - Q<sub>n</sub> независимо от других представляет собой водород, диалкиламидо, аллоксид, арилоксид, гидрокарбиль, замещенный гидрокарбиль или органометаллоидный радикал, причем один, но не больше, чем один, из Q<sub>1</sub>-Q<sub>n</sub> может быть галогеном;

m - целое число от 1 до 7;

n - целое число от 2 до 8;

n-m = d;

либо катализитическая система содержит активатор, отвечающий формуле



где

L' - нейтральное основание Льюиса;

H - водород;


[L'-H] - кислота Бренстеда;

B - бор с валентностью 3<sup>+</sup>;

Ar<sub>1</sub> и Ar<sub>2</sub> - одинаковые или различные ароматические или замещенные ароматические углеводороды, причем эти группы могут быть связаны друг с другом через устойчивую мостиковую группу;

X<sub>3</sub> и X<sub>4</sub> - независимо водород, галоид, гидрокарбиль, замещенный гидрокарбиль или органометаллоидный радикал.

В частности, желательно, чтобы катализитическая система содержала активатор, представленный формулой



где

L' - нейтральное основание Льюиса;

H - атом водорода;



[L'-H] - кислота Бренстеда;

B - бор с валентностью 3<sup>+</sup>;

а в гетероатомном лиганде элемент J является азотом.

Обычно в такой катализитической системе M обозначает цирконий или гафний, а цикlopентадиенильное кольцо содержит четыре группы R, то есть x=4, либо одну группу R, то есть x=1.

Предпочтительна катализитическая система, в которой активатор отвечает формулам



где

[L'-H] - либо H<sup>+</sup>, либо аммоний, либо замещенный аммониевый катион, в котором до 3 водородных атомов замещены гидрокарбильным радикалом, содержащим от 1 до 20 углеродных атомов, или замещенным гидрокарбильным радикалом, содержащим от 1 до 20 углеродных атомов, где один или несколько водородных атомов замещены атомами галогена, фосфониевые радикалы, замещенные фосфониевые радикалы, в каждом из которых до 3 водородных атомов замещены гидрокарбильным радикалом, содержащим от 1 до 20 углеродных атомов, или замещенным C<sub>1</sub>-C<sub>20</sub>- гидрокарбильным радикалом, где один или несколько водородных атомов замещены атомами галогена, и тому подобное;

C - углеродный атом;

M<sup>+</sup>- атом бора;

каждый из X, X', X'', X<sub>3</sub>, X<sub>4</sub> и X<sub>5</sub> - радикал, выбираемый независимо от других от класса, который охватывает водород, галогениды, гидрокарбильные радикалы, каждый из которых содержит от 1 до 20 углеродных

атомов, замещенные гидрокарбильные радикалы, содержащие 1-20 углеродных атомов, где один или несколько водородных атомов замещены атомами галогена, органометаллоидные радикалы, у которых каждый гидрокарбильный заместитель в органической части содержит от 1 до 20 углеродных атомов, а указанный металл выбирают из группы IVA Периодической таблицы элементов;

M - атом переходного металла;

каждый из a и b - целое положительное число, превышающее 0;

c - целое положительное число, превышающее 1;

a+b+c - целое положительное число от 2 до 8;

m - целое положительное число от 5 до 22;

каждый из a' и b', которые могут быть как идентичными, так и различными, превышает 0;

c' - целое положительное число, превышающее 2;


a'+b'+c' - целое положительное четное число приблизительно от 4 до 8;

m' - целое положительное число от 6 до 12;

n - такое целое положительное число, что 2c'-n=d;

d - целое положительное число, превышающее или равное 1;

либо катализитическая система, где активатор отвечает формуле




где L' - нейтральное основание Льюиса;

H - атом водорода;

[L'-H] - кислота Бренстеда.

Объектом настоящего изобретения является композиция, используемая для полимеризации олефинов, содержащая катион соединения переходного металла и анион актива, отвечающая формуле



где

M представляет цирконий, гафний или титан, и находится в состоянии высшей степени окисления (4<sup>+</sup>, d<sup>0</sup>-комплекс);

(C<sub>5</sub>H<sub>5-y-x</sub>R<sub>x</sub>)

представляет цикlopentadiенильное кольцо, замещенное 0-5 группами R, x представляет 0,1,2,3,4 или 5, обозначая степень замещения, а каждая замещающая группа R представляет независимо радикал, выбранный из группы, состоящей из гидрокарбильных радикалов C<sub>1</sub>-C<sub>20</sub>, замещенных гидрокарбильных радикалов C<sub>1</sub>-C<sub>20</sub>, где один или более атомов водорода замещены атомами галогена, гидрокарбильных металлоидных радикалов C<sub>1</sub>-C<sub>20</sub>, где металлоид выбран из

группы IVA Периодической таблицы элементов, и галогенов, либо (C<sub>5</sub>H<sub>5-y-x</sub>R<sub>x</sub>)

представляет цикlopentadiенильное кольцо, в котором две смежные R-группы вместе образуют циклы C<sub>4</sub>-C<sub>20</sub> для получения

полициклического цикlopentadiенильного

лиганда;

$(JR_{z-1-y})^1$  представляет гетероатомный лиганд, в котором J элемент с координационным числом 3 из группы VA или элемент с координационным числом 2 из группы VIA Периодической таблицы элементов, и каждое R<sup>1</sup> представляет независимо радикал, выбранный из группы, состоящей из гидрокарбильных радикалов С<sub>1</sub>-С<sub>20</sub>, замещенных С<sub>1</sub>-С<sub>20</sub>-гидрокарбильных радикалов, в которых один или более атомов водорода замещены атомом галогена, а z - координационное число элемента J;

каждый из Q может представлять независимо от других атом водорода, С<sub>1</sub>-С<sub>50</sub>-гидрокарбильные радикалы, замещенные гидрокарбильные радикалы, в которых один или несколько атомов водорода замещены электроноакцепторной группой, например, атомом галогена, или аллоксигруппой, либо С<sub>1</sub>-С<sub>50</sub>-гидрокарбильзамещенные металлоидные радикалы, в которых металлоид выбран из группы IVA Периодической таблицы элементов при условии, что, когда любое Q - гидрокарбиль, то такое Q отличается от (С<sub>5</sub>H<sub>5-y-x</sub>R<sub>5</sub>), или оба Q вместе могут быть алкилиденом, олефином, ацетиленом или циклометаллагидрокарбила;


y=0 или 1; когда y=1, В - ковалентно связанная мостиковая группа, включающая элемент группы IVA или группы VA;

L - нейтральное основание Льюиса;

w - число от 0 до 3;

{ A} <sup>-</sup> - лабильный объемный анион, который представляет собой простой координационный комплекс, имеющий множество лиофильных радикалов, образующих ковалентную координационную связь и защищающих центральный, несущий заряд атом металла или металлоида, либо анионный комплекс, содержащий множество атомов бора.

Предпочтительно, чтобы группа [A]<sup>-</sup> отвечала нижеследующей общей формуле



где



M' - металл или металлоид, выбранный из групп с VB по VA Периодической таблицы элементов, то есть групп VB, VIB, VIIIB, VIIIB, IB, IIB, IIIA, IVA и VA;

значения каждого из символов с Q<sub>1</sub> по Q<sub>n</sub> выбирают независимо от других из класса, который охватывает водород, диалкиламидо-, аллоксид- и арилоксидные группы, гидрокарбильные и замещенные гидрокарбильные радикалы, а также органометаллоидные радикалы, причем любой один, но не более чем один, из остатков с Q<sub>1</sub> по Q<sub>n</sub> может обозначать галоген, а значения остальных символов с Q<sub>1</sub> по Q<sub>n</sub> независимо от других выбирают из вышеперечисленных радикалов;

m - целое положительное число от 1 до 7;

n - целое положительное число от 2 до 8;

n-m = d; либо группа [A]<sup>-</sup> отвечает нижеследующим общим формулам



где

C - углеродный атом;

M'' - атом бора или фосфора;

каждый из X, X', X'', X<sub>3</sub>, X<sub>4</sub> и X<sub>5</sub> - радикал, выбираемый независимо от других из класса, который охватывает атомы водорода, галогениды, гидрокарбильные радикалы, каждый из которых содержит от 1 до 20 углеродных атомов, замещенные гидрокарбильные радикалы, где один или несколько водородных атомов замещены атомами галогена, и содержащие по 1-20 углеродных атомов, органометаллоидные радикалы, у которых каждый гидрокарбильный заместитель в органической части содержит от 1 до 20 углеродных атомов, а указанный металл выбирают из группы IVA Периодической таблицы элементов;

M - атом переходного металла;

каждый из a и b - целое положительное число, превышающее 0;

x - целое положительное число;

a+b+c - целое положительное четное число приблизительно от 2 до 8;

m - целое положительное число от 5 до 22;

каждый из a' и b', которые могут быть как идентичными, так и различными, превышает 0;


c' - целое положительное число, превышающее 2;

a'+b'+c' - целое положительное четное число приблизительно от 4 до 8;


m' - целое положительное число от 6 до 12;

n - такое целое положительное число, что 2c'-n = d, a d - целое положительное число, превышающее или равное 1.


Предпочтительно, чтобы группа [A]<sup>-</sup> отвечала формуле




либо формуле



Как правило, используемая для полимеризации олефинов композиция, содержащая катион соединения переходного металла и анион активатора, отвечает формуле




или



Компонент переходного металла IVB катализитической системы на основе моноциклогептадиенила представлен общей

формулой



где

M - Zr, Hf или Ti и находится в состоянии высшей степени окисления ( $4^+$ ,  $d^0$  комплекс);  $(\text{C}_5\text{H}_{5-y-x}\text{R}_x)$ -цикlopентадиенильное

кольцо, которое замещено от 0 до 5 группами  $\text{R}_x$ ,  $x = 0, 1, 2, 3, 4$  или 5, обозначающие степень замещения, причем каждая группа R представляет собой независимо радикал, выбранный из группы, состоящей из  $\text{C}_1\text{-C}_{20}$ -гидрокарбильных радикалов, где один или несколько атомов водорода замещены атомом галогена,  $\text{C}_1\text{-C}_{20}$ -гидрокарбильзамещенных металлоидных радикалов, где металлоид выбран из группы металлов IVA Периодической таблицы элементов, и галогенов; или  $(\text{C}_5\text{H}_{5-y-x}\text{R}_x)$ -цикlopентадиенильное кольцо, в котором две смежные группы R вместе образуют  $\text{C}_{4-20}$  циклы для получения полициклического цикlopентадиенильного лиганда, как, например, производные индена и флуорена;

$\text{CJ}\text{R}'^1_{z-1-y}$  - гетероатомный лиганд,

в котором J - элемент с координационным числом 3 из группы VA или элемент с координационным числом 2 из группы VIA Периодической таблицы элементов, предпочтительно азот, фосфор, кислород или сера, а каждый  $\text{R}'^1$  - независимо радикал, выбранный из группы, состоящей из  $\text{C}_1\text{-C}_{20}$ -гидрокарбильных радикалов, замещенных  $\text{C}_1\text{-C}_{20}$ -гидрокарбильных радикалов, где один или несколько атомов водорода замещен атомом галогена, а z - координационное число элемента J;

каждое Q может быть независимо атомом водорода,  $\text{C}_1\text{-C}_{50}$ -гидрокарбильными радикалами, замещенными гидрокарбильными радикалами, в которых один или несколько атомов водорода замещен электроноакцепторной группой, например, атомом галогена или аллоксидный радикал или  $\text{C}_1\text{-C}_{50}$ -гидрокарбильзамещенные металлоидные радикалы, где металлоид выбран из группы IVA Периодической таблицы элементов при условии, что если любое Q - гидрокарбиль, то такое Q отличается от  $(\text{C}_5\text{H}_{5-y-x}\text{R}_x)$ , либо оба Q вместе могут быть алкиленом, олефином, ацетиленом или циклометаллагидрокарбилом;


y - 0 или 1; когда y=1;

B - ковалентная мостиковая группа, содержащая элемент из группы IVA или группы VA, например диалкил-, алкарил- или диарилсилил или германил, алкил или арилфосфиновый или аминовый радикал, либо гидрокарбильный радикал, например, метилен, этилен и т.п.;

L - нейтральное основание Льюиса, например диэтиловый эфир, тетрагидрофуран, диметиланилин, анилин, trimetilfosfin, н-бутиламин и т.п.;

w - число от 0 до 3;

L может быть также вторым соединением переходного металла одного типа, при этом центры двух металлов M и M' соединяются мостиковой группой Q и Q', где M' имеет одно значение с M, а Q' имеют одно значение с Q. Такие соединения представлены формулой



Второй компонент представляет собой ионообменное соединение, содержащее катион, который необратимо вступает в реакцию с по меньшей мере одним лигандом, содержащимся в соединении металлов группы IVB, и некоординационный анион, являющийся объемным, лабильным и стабильным. При соединении первого и второго компонентов катион второго компонента вступает в реакцию с одним из лигандов первого компонента, образуя ионную пару, содержащую катион металла группы IVB с формальным координационным числом 3 и валентностью  $4^+$ , и упомянутый анион, совместимый и являющийся некоординационным по отношению к катиону металла, образованному из первого компонента. Приведенные в качестве иллюстрации, но не являющиеся ограничительными, примеры катионов второго компонента включают в себя кислоты Бренстеда, как, например, ионы аммония или восстановляемые кислоты Льюиса, как, например, ионы  $\text{Ag}^+$  или ферроцена. Анион второго соединения должен быть способен стабилизировать комплекс катионов металла группы IVB без ухудшения способности катиона металла группы IVB или продукта его разложения функционировать в качестве катализатора, кроме того, должен быть достаточно лабильным для замещения олефином, диолефином или ацетилен-ненасыщенным мономером во время полимеризации.

Каталитическую систему согласно изобретению можно получить, если "компонент переходного металла группы IVB" и ионообменный компонент поместить в общий раствор из обычно жидкого алканового или ароматического растворителя, который пригоден для применения в качестве растворителя для жидкофазной полимеризации олеинового мономера. Соответствующие катализаторы можно также приготовить путем реакций соответствующих компонентов и адсорбции на соответствующей подложке (также как, например, неорганические окиси или полимеры), либо реакций этих компонентов на такой подложке.

Типичный способ полимеризации согласно изобретению, например, полимеризации или сополимеризации этилена, заключается в стадии контактирования одного этилена, либо с другими ненасыщенными мономерами, включая  $\text{C}_3\text{-C}_{20}$ -олефины,  $\text{C}_5\text{-C}_{20}$ -диолефины и/или одними ацетиленненасыщенными мономерами, либо в совокупности с другими олефинами и/или другими ненасыщенными мономерами, с


катализатором, содержащим в соответствующем растворителе для полимеризации упомянутое соединения переходного металла группы IVB; и компонент ионообменного активатора в таком количестве, чтобы обеспечить отношение переходного металла к активатору примерно от 1:10 до 200:1 или более, и проведение реакции такого мономера в присутствии указанной катализитической системы при температуре примерно от -100°C до 300°C в течение примерно от 1 с до 10 ч для получения полиолефина, имеющего среднюю молекулярную массу примерно 1000 или менее, чем 5000000 или более с распределением молекулярной массы примерно 1,5 или более.

Система ионного катализатора - Общая методика.

Способ согласно данному изобретению осуществляется обычно с группой катализаторов, которые приготовлены комбинированием по меньшей мере двух компонентов. Первый из них представляет собой производное моноцикlopентадиенила и металла группы IVB, содержащего по меньшей мере один лиганд, который будет соединяться со вторым компонентом или по меньшей мере с его частью, например катионной частью. Второй компонент представляет собой ионообменное соединение, содержащее катион, который необратимо вступает в реакцию с по меньшей мере одним лигандом, содержащимся в соединении металлов группы IVB, и некоординационный анион, являющийся объемным, лабильным и стабильным. При соединении первого и второго компонентов катион второго компонента вступает в реакцию с одним из лигандов первого компонента, образуя ионную пару, состоящую из катиона металлов группы IVB с общим координационным числом 3 и валентностью 4+, и упомянутого аниона, совместного и некоординационного по отношению к катиону металла, образованному из первого компонента. Анион второго соединения должен быть способен стабилизировать комплекс катиона металлов группы IVB без ухудшения способности катиона металлов группы IVB или продукта его разложения функционировать в качестве катализатора, при этом он должен быть достаточно лабильным для замещения олефином, диолефином или ацетилен-ненасыщенным мономером во время полимеризации.

#### A. Компонент катализатора.

Компонент A катализитической системы, содержащей переходный металл группы IVB, представлен общей формулой




в которой значения группы и радикалов указаны выше.

Примеры группы B, которые пригодны в качестве замещающей группы компонента

каталитической системы на основе переходного металла группы IV, указаны в колонке 1 таблицы I, озаглавленной "B".

В том случае, когда L может быть также вторым соединением переходного металла одного типа, и центры двух металлов M и M' соединены мостиковой связью Q и Q', где M' имеет то же значение, как и M, а Q' имеет то же значение, как и Q, соединения представлены формулой



Примерами гидрокарбильных радикалов для Q являются метил, этил, пропил, бутил, амил, изоамил, гексил, изобутил, гептил, октил, нонил, децил, цетил, 2-этилгексил, фенил и тому подобные, причем метил предпочтителен. Типичные замещенные гидрокарбильные радикалы включают в себя трифторметил, пентафторфенил, триметилсилилметил и

триметоксисилилметил и тому подобные. Типичные гидрокарбильные замещенные металлоидные радикалы включают в себя триметилсилил, триметилгермил, трифенилсилил и тому подобные. Типичные алкилдиеновые радикалы для обоих Q вместе - метилиден, этилиден и пропилиден. Примеры группы Q, которая пригодна в качестве замещающей группы или элемента компонента системы катализатора на основе переходного металла группы IVB, указаны в колонке 4 таблицы I, озаглавленной "Q".

Соответствующие гидрокарбильные и замещенные гидрокарбильные радикалы, которые могут быть замещены по крайней мере группой R в цикlopentadiениловом кольце, будут содержать от 1 до примерно 20 атомов углерода и включать в себя алкиловые радикалы неразветвленной и разветвленной цепи, циклические углеводородные радикалы, алкилзамещенные циклические

углеводородные радикалы, ароматические радикалы и алкилзамещенные ароматические радикалы. Соответствующие органометаллические радикалы, которые могут быть замещены группой R в цикlopentadiениловом кольце, включают в себя триметилсилил, триэтилсилил, этилдиметилсилил, метилдиэтилсилил, трифенилгермил, триметилгермил и тому подобные.

Примеры цикlopentалиенильных циклических групп формулы  $(\text{C}_5\text{H}_{5-y-x}\text{R}_x)$ , которые приемлемы в качестве составляющих групп компонента катализитической системы с переходным металлом группы IVB, идентифицированы в колонке 2 таблицы I под заголовком " $(\text{C}_5\text{H}_{5-y-x}\text{R}_x)$ ".

Соответствующие гидрокарбильные и замещенные гидрокарбильные радикалы, в которых по крайней мере один атом водорода может быть замещен группой R' в гетероатомном лиганде J, будут содержать от 1 до примерно 20 атомов углерода и включать в себя неразветвленные и разветвленные

алкильные радикалы, циклические углеводородные радикалы, алкилзамещенные циклические углеводородные радикалы, ароматические радикалы и алкилзамещенные ароматические радикалы. Примеры групп гетероатомного лиганда  $\text{C}(\text{JR}')_{z-1-y}$ , которые пригодны в качестве замещающей группы компонента переходного металла группы IVB в системе катализатора, указаны в колонке 3 таблицы I, озаглавленной " $\text{C}(\text{JR}')_{z-1-y}$ ".

Таблица I иллюстрирует типичные представители остатков "компонент А с переходным металлом группы IVB", причем этот список приведен исключительно с иллюстративными целями, поэтому его ни в коем случае нельзя рассматривать как исчерпывающий. Ряд конечных компонентов можно получить путем подбора всех возможных сочетаний различных остатков из указанных групп в формуле. Иллюстрирующими примерами служат нижеследующие соединения: диметилсилилтетраметилцикlopентадиенил-трет. бутиламидоцирконийдиметил, диметилсилилтетраметилцикlopентадиенил-трет. бутиламиодографнийдиэтил, диметилсилил-трет. бутилцикlopентадиенил-трет. бутиламиодоцирконийдигидрид, диметилсилилтетраметилцикlopентадиенил-трет. бутиламиодографнийдифенил, диметилсилилтетраметилцикlopентадиенил-трет. бутиламиодоцирконийдигидрид, диметилфенилсилилтетраметилцикlopентадиен ил-трет. бутиламиодографнийдитолил, метилфенилсилилтетраметилцикlopентадиен ил-трет. бутиламиодоцирконийдигидрид, метилфенилсилилтетраметилцикlopентадиен ил-трет. бутиламиодографнийдиметил, диметилсилилфлуоренилциклогексиламедититанидиметил, дифенилгермилинденил-трет. бутилфосфидодигидрид, метилфенилсилилтетраметилцикlopентадиен ил-трет. бутиламиодографнийдиметил, диметилсилилтетраметилцикlopентадиенил-н. бутилфениламидоцирконийдигидрид, диметилсилилтетраметилцикlopентадиенил-н. бутилфениламиодографнийдитриметилсилил.

Для иллюстрации указанные в таблице I соединения не включают в себя лиганд ( $L$ ) нейтрального основания Льюиса. Условия, при которых комплексные соединения содержат лиганды нейтрального основания Льюиса, например, простой эфир, или те, которые образуют димеры, определяются стерическим объемом лигандов вокруг металла. Аналогично, из-за меньшего стерического объема группы триметилсилилцикlopентадиенила в соединении



по сравнению с группой тетраметилцикlopентадиенила в соединении  $\text{Me}_2\text{Si}(\text{Me}_2\text{C})(\text{N}-t-\text{Bu})\text{ZrH}_2$ ,

первое соединение является димерным, а последнее нет.

Обычно предпочитают разновидности соединения ( $y=1$ ) с мостиковой связью

переходного металла группы IVB. Предпочтительным способом получения этих соединений является реакция соединения цикlopentадиениллития с дигалоидным соединением, в результате которой выделяется соль галогенид лития, и моногалозаместитель становится ковалентно связанным с соединением цикlopentадиенила. Затем продукт реакции замещенного цикlopentадиенила вступает в реакцию с литиевой солью фосфида, окисида, сульфида или амида (например, литийамида), после чего галоид моно-галоидного продукта реакции вступает в реакцию с выделением соли галогенида лития, и аминогруппа из соли литийамида ковалентно связывается с остатком продукта реакции цикlopentадиенила. Затем полученное производное аминоцикlopentадиенила вступает в реакцию с алкиллитием, в результате которой активные атомы водорода на атоме углерода цикlopentадиенила и на атоме азота амино группы, ковалентно связанного с замещающей группой, вступают в реакцию с алкилом алкиллития с выделением алкана и образованием дилитиевой соли цикlopentадиенилового соединения. Затем получают различные соединения с мостиковой связью переходного металла группы IVB в результате реакции длительной соли цикlopentадиенила и переходного металла группы IVB, предпочтительно с галоидным соединением переходного металла группы IVB. В результате этого превращения получают дихлорпроизводное моноцикlopentадиениламиносоединения группы IVB. Затем комплексное соединение дихлорида превращают в соответствующее гидрокарбильное производное с использованием соответствующей соли Гриньара, лития, натрия или калия гидрокарбильного лиганда. Применяемые способы аналогичны тем, которые разработаны для алкилирования сложных металлоценовых соединений группы IVB (то есть бисцикlopentадиенильных систем).

Различные соединения переходного металла группы IVB без мостиковой связи можно получить реакцией соединения цикlopentадиениллития и соли лития с амином с галоидсоединением переходного металла группы IVB.

Соответствующие соединения переходных металлов группы IVB, которые можно использовать в катализитической системе согласно изобретению, включают в себя различные соединения с мостиковой связью ( $y=1$ ), где мостиковая связь группы В представляет диалкил-, диарил- или алкиларилсилан, либо метилен или этилен. Примерами более предпочтительных типов соединений переходных металлов группы IVB с мостиковой связью являются соединения с мостиковой связью диметилсилил, метилфенилсилил, диэтилсилил, этилфенилсилил, дифенилсилил, этилен или метилен. Наиболее предпочтительными типами соединений с мостиковой связью являются соединения с диметилсилилом, диэтилсилилом и метилфенилсилилом.

Соответствующими соединениями переходных металлов группы IVB без мостиковой связи ( $y=0$ ), которые можно использовать в катализитических системах

согласно изобретению, являются пентаметилцикlopентадиенил-ди-терт.бутилфосфинодиметилгафний, пентаметилцикlopентадиенил-ди-трет.-бутилфосфинометилэтилгафний, цикlopентадиенил-2-метилбутоксидиметил-тиан.

Для иллюстрации компонента А переходного металла группы IVB выберем любую комбинацию разновидностей в таблице I. Примером типа соединения с мостиковой связью может быть диметилсилилцикlopентадиенил-трет.бутила мидодиметилцирконий; примером соединения без мостиковой связи - цикlopентадиенил-дитрет.бутиламидоцирконийдигидрид.


#### B. Компонент B-активатор.

Соединения, которые можно применять в качестве компонента B-активатора при приготовлении катализатора согласно изобретению, содержат катион, которым может быть кислота Бренстеда, способная отдавать протон, и совместимый некоординационный анион, причем анион является относительно большим (объемным), способным стабилизировать активные компоненты катализатора (катион группы IVB), который образуется, когда связываются два соединения, причем анион должен быть достаточно лабильным для замещения олефиновыми, диолефиновыми и ацетиленненасыщенными основаниями или другими нейтральными основаниями Льюиса, как, например, простые эфиры, нитрилы и тому подобное. Два класса совместимых некоординационных анионов раскрыты в Европейских заявках 277003 и 277004 заявителя:

1) анионные координационные сложные соединения, содержащие множество лиофильных групп, ковалентно координированных и защищающих центральный металл, несущий заряд или ядро металлоида, и

2) анионы, содержащие несколько атомов бора, например, карбораны, металлокарбораны и бораны.

В основном, активаторы, содержащие простые анионные координационные комплексы, которые можно использовать согласно изобретению, могут быть представлены следующей общей формулой 5.




где значения групп и радикалов указаны выше.

Как было указано выше, может быть использован любой металл или металлоид, способные образовывать анионное комплексное соединение, устойчивое в воде, или содержащиеся в анионе другого соединения. Соответствующие металлы включают в себя, без ограничения, бор, фосфор, кремний и тому подобные. Соединения, содержащие анионы, которые представляют собой координационные комплексы, содержащие один атом металла или металлоида, являются, что совершенно очевидно, хорошо известными, и многие соединения, в частности такие, которые содержат единственный атом бора в анодной части, технически доступны. В свете сказанного предпочтительны соли, молекулы которых снажены анионами, включающими в

себя координационный комплекс, содержащий единственный атом бора.

Предпочтительные активаторы, молекулы которых включают в себя бор, могут отвечать нижеследующей общей формуле 5А.



где

L' - нейтральное основание Льюиса;

H - атом водорода;

[L'-H]^+ - кислота Бренстеда;

B - атом бора в трехвалентном состоянии;

каждый из Ar<sub>1</sub> и Ar<sub>2</sub>, которые могут быть как идентичными, так и различными, обозначает ароматический или замещенный ароматический углеводородный радикал, содержащий от 6 до 20 углеродных атомов, причем эти радикалы могут быть связаны между собой посредством стабильной мостиковой группы;

X<sub>3</sub> и X<sub>4</sub> - радикалы, выбираемые независимо друг от друга из класса, который включает атомы водорода, галогениды, при условии, что X<sub>3</sub> и X<sub>4</sub> одновременно не являются галогенидами, гидрокарбильные радикалы, каждый из которых содержит от 1 до 20 углеродных атомов, замещенные гидрокарбильные радикалы, в которых один или несколько водородных атомов замещены атомами галогена, содержащие по 1-20 углеродных атомов, замещенные гидрокарбилом атомы металлов (металлоидорганические радикалы), у которых каждый гидрокарбильный заместитель содержит от 1 до 20 углеродных атомов и указанный металл выбирают из группы IVA Периодической таблицы элементов, и тому подобное.

Обычно каждый из Ar<sub>1</sub> и Ar<sub>2</sub> независимо

друг от друга может обозначать любой ароматический или замещенный ароматический углеводородный радикал, содержащий от 6 до 20 углеродных атомов. К приемлемым ароматическим радикалам относятся фенил, нафтил и антраценил, хотя имена их перечень не ограничивается.

Примерами подходящих заместителей в замещенных ароматических радикалах служат гидрокарбильные, органометаллоидные, алcoxи,

алкиламиногруппы, атомы фтора и фторгидрокарбильные радикалы и тому подобное, в частности те значения, которые могут быть использованы в качестве радикалов X<sub>3</sub> и X<sub>4</sub>, однако имена их перечень не ограничивается. Заместители могут находиться в орто-, мета- и пара-положении

относительно углеродных атомов, связанных в атомом бора. В том случае, когда один из радикалов X<sub>3</sub> и X<sub>4</sub> или оба они являются гидрокарбильными радикалами, каждый из этих радикалов, которые могут быть как идентичными, так и различными, может представлять собой ароматический или замещенный ароматический радикал, в



частности такой, который обозначен символом Ar<sub>1</sub> и Ar<sub>2</sub>, или же может являться прямым или разветвленным алкильным, алкенильным или алкинильным радикалом, содержащим от 1 до 20 углеродных атомов, циклическим углеводородным радикалом, содержащим от 5 до 8 углеродных атомов, или алкилзамещенным циклическим углеводородным радикалом, содержащим от 6 до 20 углеродных атомов. X<sub>3</sub> и X<sub>4</sub> также

независимо друг от друга могут представлять собой аллокси- или диалкиламиногруппы, где алкильная часть указанных аллокси- и диалкиламиногрупп содержит от 1 до 20 углеродных атомов, гидрокарбильные радикалы и органометаллоидные радикалы, каждый из которых содержит от 1 до 20 углеродных атомов, и тому подобное. Как указано выше, радикалы  $\text{Ar}_1$  и  $\text{Ar}_2$  могут быть связаны между собой. Аналогично любой из радикалов  $\text{Ar}_1$  и  $\text{Ar}_2$  или же они оба могут быть связаны с любым из радикалов  $X_3$  и  $X_4$ . Наконец радикалы  $X_3$  и  $X_4$  также могут быть связаны между собой посредством соответствующей мостиковой группы.

Неограничивающими примерами соединений бора, которые могут быть использованы в качестве активатора при получении усовершенствованных катализаторов настоящего изобретения, являются триалкилзамещенные аммониевые соли, в частности, триэтиламмонийтетра(фенил)бор, трипропиламмонийтетра(фенил)бор, три(н-бутил)аммонийтетра(фенил)бор, триметиламмонийтетра(п-толил)бор, триметиламмонийтетра(о-толил)бор, трибутиламмонийтетрапентафтторфенил)бор, трипропиламмонийтетра(о-, п-диметилфенил)бор, трибутиламмонийтетра(м-, м-диметилфенил)бор, трибутиламмонийтетрап-трифторметилфенил)бор, три(н-бутил)аммонийтетра(о-толил)бор и тому подобное; N,N-диалкиланилиниевые соли, в частности, N,N-диметиланилинийтетрапентафтторфенил)бор, N,N-диэтиланилинийтетра(фенил)бор, N,N-2,4,6-пентаметиланилинийтетра(фенил)бор и тому подобное; диалкиламмониевые соли, в частности ди(изопропил)аммонийтетрапентафтторфенил)бор, дициклогексиламмоний-тетра(фенил)бор и тому подобное; а также триарилфосфониевые соли, в частности, трифенилфосфонийтетра(фенил)бор, три(метилфенил)фосфонийтетра(фенил)бор, три(диметилфенил)фосфонийтетра(фенил)бор и тому подобное.

Указанный перечень можно продолжить другими аналогичными соединениями, молекулы которых содержат другие металлы и металлоиды и которые могут быть использованы в качестве активаторов, но в этом нет необходимости. Следует отметить, что вышеприведенный перечень нельзя рассматривать как исчерпывающий, поскольку для любого специалиста в данной области совершенно очевидно, что вышеприведенные общие формулы охватывают также и другие приемлемые соединения бора, а также соединения, молекулы которых содержат другие металлы и металлоиды.

Активаторы, содержащие несколько атомов бора, могут быть представлены нижеследующими общими формулами 6 и 7:



в которых значения групп и радикалов указаны выше.

Для иллюстрации, но не ограничения примерами вторых компонентов, которые

можно использовать для приготовления систем катализатора, применяемых в способе согласно изобретению, в которых анион второго компонента содержит множество атомов металлоида (как в формулах 5 и 6), являются соли аммония, например аммоний-1-карбадодекаборат (где 1-карбадодекаборат применяют только для иллюстрации, а не ограничения, как противоиона для перечисленных ниже катионов аммония); соли моногидрокарбиль-замещенного аммония, например, метиламмоний-1-карбадодекаборат, этиламмоний-1-карбадодекаборат, пропиламмоний-1-карбадодекаборат, изопропиламмоний-1-карбадодекаборат, (н-бутил)аммоний-1-карбадодекаборат, анилиний-1-карбадодекаборат и (п-толил)аммоний-1-карбадодекаборат и тому подобное; соли дигидрокарбиль-замещенного аммония, например диметиламмоний-1-карбадодекаборат, диэтиламмоний-1-карбадодекаборат, дипропиламмоний-1-карбадодекаборат, дизопропиламмоний-1-карбадодекаборат, ди(н-бутил)аммоний-1-карбадодекаборат, дифениламмоний-1-карбадодекаборат, ди(п-толил)аммоний-1-карбадодекаборат и тому подобное; соли тригидрокарбиль-замещенного аммония, например триметиламмоний-1-карбододекаборат, триэтиламмоний-1-карбододекаборат, трипропиламмоний-1-карбододекаборат, три(н-бутил)аммоний-1-карбододекаборат, трифениламмоний-1-карбододекаборат, три(п-толил)аммоний-1-карбододекаборат, N,N-диметиланилиний-1-карбадодекаборат, N,N-диэтиланилиний-1-карбадодекаборат и тому подобное.

Иллюстрирующими, но не ограничивающими примерами вторых соединений, соответствующих формуле 5 [где (н-бутил)аммоний применяют для иллюстрации, а не ограничения в качестве противоиона для перечисленных ниже анионов] являются соли анионов, например, бис[три(н-бутил)аммоний]нонаборат, бис[три(н-бутил)аммоний] декаборат, бис[три(н-бутил)аммоний] ундекаборат, бис[три(н-бутил)аммоний] додекаборат, бис[три(н-бутил)аммоний]декахлородекаборат, бис(три(н-бутил)аммоний)додекахлородекаборат, (три(н-бутил)аммоний-1-карбадекаборат, (три(н-бутил)аммоний-1-карбаундекаборат, (три(н-бутил)аммоний-1-карбадодекаборат, (три(н-бутил)аммоний-1-карбадекаборат, (три(н-бутил)аммоний-1-карбаундекаборат, три(н-бутил)аммоний-1-карбадодекаборат, три(н-бутил)аммоний-1-триметилсилик-1-карбадекаборат, три(н-бутил)аммонийдибром-1-карбадодекаборат и тому подобное; комплексные соединения борана и карборана и соли анионов борана и карборана, например декаборан(14), 7,8-дикарбаундекаборан(13), 2,7-дикарбаундекаборан(13), ундекагидридо-7,8-диметил-7,8-дикарбаундекаборан, додекагидро-11-метил-2,7-дикарбаундекаборан, три(н-бутил)аммонийундекаборат(14), три(н-бутил)аммоний-6-карбадекаборат(12), три(н-бутил)аммоний-7-карбаундекаборат(13),

три(н-бутил)аммоний-7,8-дикарбаундекаборат (12),  
 три(н-бутил)аммоний-2,9-дикарбаундекаборат (12),  
 три(н-бутил)аммонийдодекагидро-8-метил-7,9-дикарбаундекаборат,  
 три(н-бутил)аммонийундекагидро-8-этил-7,9-дикарбаундекаборат,  
 три(н-бутил)аммонийундекагидро-8-бутил-7,9-дикарбаундекаборат,  
 три(н-бутил)аммонийундекагидро-8-аллил-7,9-дикарбаундекаборат,  
 три(н-бутил)аммонийундекагидро-9-триметилсилил-7,8-дикарбаундекаборат,  
 три(н-бутил)аммонийундекагидро-4,6-дибром-7-карбаундекаборат и тому подобное; бораны и карбораны и соли боранов и карборанов, например 4-карбонанaborан(14), 1,3-дикарбононaborан(13), 6,9-дикарбадекаборан(14), додекагидро-1-фенил-1,3-дикарбононaborан, додекагидро-1-метил-1,3-дикарбононaborан, ундекагидро-1,3-диметил-1,3-дикарбононaborан и тому подобное.

Иллюстративными, но не ограничивающими примерами вторых соединений, соответствующих формуле 7 [где три(н-бутил)аммоний применяют для иллюстрации, но не ограничения в качестве противоиона для перечисленных далее ионов] являются соли анионов металлакарборана и металлaborана, например три(н-бутил)аммонийбис(нонагидридо-1,3-дикарбаундекаборана)кобальтат (III), три(н-бутил)аммонийбис(ундекагидридо-7,8-дикарбаундекаборато)феррат (III), три(н-бутил)аммонийбис(ундекагидридо-7,8-дикарбаундекаборато)кобальтат (III), три(н-бутил)аммонийбис(ундекагидридо-7,8-дикарбаундекаборат)никелат (III), три(н-бутил)аммонийбис(нонагидридо-7,8-диметил-7,8-дикарбаундекаборато)феррат (III), три(н-бутил)аммонийбис(нонагидридо-7,8-диметил-7,8-дикарбаундекаборато)хромат (III), три(н-бутил)аммонийбис(трибромоктагидридо-7,8-дикарбаундекаборато) кобальт (III), три(н-бутил)аммонийбис(додекагидридодикарбадодекаборат)кобальт (III), трис[три(н-бутил)аммоний]бис(ундекагидридо-7-карбаундекаборато)хромат (III), бис[три(н-бутил)аммоний]бис(ундекагидридо-7-карбаундекаборато)магнанат (IV), бис[три(Н-бутил)аммоний]бис(ундекагидридо-7-карбаундекаборато)кобальтат (III), бис[три(н-бутил)аммоний]бис(ундекагидридо-7-карбаундекаборато)никелат (IV) и тому подобное.

В качестве примера вторых соединений, которые можно применять, следует назвать соли фосфония и замещенного фосфония, соответствующие перечисленным солям аммония и замещенного аммония.

Способ приготовления катализатора.

Каталитическая система, применяемая в способе согласно изобретению, содержит комплексное соединение, образованное при смешении соединений переходного металла группы IVB с активатором. Каталитическую систему можно приготовить путем добавления соответствующих компонентов переходного металла группы IVB и активатора в инертный растворитель, в котором можно осуществлять полимеризацию олеина способом

полимеризации в растворе.

Каталитическую систему можно приготовить путем помещения соответствующего соединения переходного металла группы IVB и соответствующего активатора, при любом порядке добавления, в алкановый растворитель или растворитель из ароматического углеводорода, предпочтительно толуола. Каталитическую систему можно приготовить отдельно в виде концентрата и добавить в разбавитель для полимеризации в реакторе. Либо, если это требуется, можно приготовить компоненты каталитической системы в виде отдельных растворов и добавить в соответствующих пропорциях в разбавитель для полимеризации в реакторе, когда это удобно для осуществления непрерывной реакции полимеризации в жидкой фазе. Примерами алкановых и ароматических углеводородов, пригодных в качестве растворителей для приготовления системы катализатора и также в качестве разбавителя для полимеризации, являются, без ограничения, углеводороды с прямой и разветвленной цепью, например, изобутен, бутан, пентан, гексан, гептан, октан и т.п., циклические и алициклические углеводороды, например, циклогексан, циклопентан, метилциклогексан, метилцикlopентан и т.п., и ароматические и алкилзамещенные ароматические соединения, например, бензол, толуол, ксиол и т.п. Соответствующими растворителями также могут быть жидкие олефины, которые могут являться мономерами или сомономерами, например, этилен, пропилен, бутен, 1-гексен и т.п.

Обычно оптимальные результаты достигаются в соответствии с изобретением, когда соединение переходного металла группы IVB присутствует в разбавителе для полимеризации в концентрации от примерно 0,01 до  $\approx$  1,0 миллимоль/литр разбавителя, а активатор присутствует в таком количестве, чтобы обеспечить молярное отношение переходного металла к компоненту активатора примерно от 1:1 до 200:1. Для обеспечения соответствующего удаления тепла из компонентов катализатора во время реакции и достижения хорошего смешения необходимо применять достаточное количество растворителя.

Ингредиенты системы катализатора, то есть компоненты переходного металла группы IVB и активатора, и разбавитель для полимеризации можно добавлять в реакционную емкость быстро или медленно. Температура, поддерживаемая во время контакта компонентов катализатора, может находиться в широком диапазоне, например, от  $\approx$  10° до 300°C. Можно также применять более высокую или более низкую температуру. Предпочтительно во время приготовления системы катализатора реакцию поддерживают при температуре от примерно 25° до 100°C, наиболее предпочтительно при  $\approx$  25°C.

Отдельные компоненты каталитической системы, а также полученная каталитическая система постоянно защищены от кислорода и влаги. Поэтому реакции осуществляют в условиях атмосферы, свободной от кислорода и влаги, а когда систему катализатора восстанавливают отдельно, то ее восстанавливают в атмосфере, свободной

от кислорода и влаги. Поэтому предпочтительно осуществлять реакции в присутствии сухого инертного газа, например, гелия или азота.

#### Каталитическая система.

##### Идентификация и изучение активности

Реакцию двух компонентов катализатора можно рассматривать как простую реакцию между кислотой и основанием, в которой Q<sup>-</sup> - лиганд, связанный с центром переходного металла (CN)MQ<sub>2</sub> (где (CN) = Ср и J - лиганда), вступает в реакцию с катионом второго компонента, который может быть кислотным [L'H<sup>+</sup>] [A]<sup>-</sup> (где A<sup>-</sup> - некоординационный анион), для получения ионного катализатора [(CN)MQ<sup>+</sup>][A]<sup>-</sup> и нейтральных бипродуктов Q-H и L'. Общая каталитическая активность катализатора зависит от выбора металла, конкретной группы (CN) - лиганда, структуры и стабильности A<sup>-</sup> и способности катиона или основания Льюиса L' образовывать координационную связь. Для обычных случаев, где требуется катализатор для обеспечения высокой производительности при гомополимеризации или статистической сополимеризации, в качестве катиона применяют донор протона, а Q - лиганд компонента переходного металла выбирают таким образом, что: 1) комплексное соединение металла должно получаться легко и дешево; 2) (CN)MQ<sub>2</sub> должно быть достаточно основным, чтобы обеспечить отрыв протона от кислотного катиона компонента активатора, и 3) Q-H является нереакционноспособным радикалом, например, в случае алкана, таким образом, реакция активирования является необратимой. Для данной системы (CN) M остатки L' и A<sup>-</sup> компонента активатора "регулируют" стабильность и общие характеристики системы катализатора. Способность L' и A<sup>-</sup> изменять поведение активного центра катализатора увеличивает универсальность каталитической системы для полимеризации, и это является важным преимуществом в сравнении с обычными способами активирования (например, сокатализатор метилалюмоксан и другие алюминийалкильные сокатализаторы).

В основном, хотя большинство указанных переходных металлов можно применять в комбинации с большинством упомянутых активаторов для получения активной каталитической системы для полимеризации олефинов, однако для обеспечения непрерывности стадий полимеризации важно, чтобы любой катион металла, полученный сначала из первого компонента или продукта его разложения, был относительно устойчивым. Также важно, чтобы анион активатора был устойчивым к гидролизу, когда применяют соль аммония. Также важно, чтобы положительный заряд активатора был достаточным по отношению к металлу для упрощения переноса необходимого катиона, например, протона. Соединения активатора, содержащие соли арил-аммония, например N, N-диметиланилин, являются более кислыми, чем соли триалкиламмония, и поэтому их можно применять с различными переходными металлами. Основность комплексного соединения металла также должна быть достаточной для упрощения переноса


требуемого протона. В общем можно считать, что соединения переходных металлов, которые можно гидролизовать водными растворами, являются пригодными в качестве металлоценовых компонентов для приготовления указанной каталитической системы.

Что касается комбинации компонента переходного металла с компонентом активатора для получения каталитической системы в соответствии с изобретением, то следует отметить, что необходимо выбрать такие замещенные два соединения для приготовления активного катализатора, чтобы исключить перенос части аниона в катион металла и тем самым исключить образование неактивных типов катализаторов. Это можно осуществить при пространственном затруднении с помощью заместителей на Ср и/или J-лигандах первого компонента, а также заместителей на некоординационном анионе.

Когда количество и объем заместителей на компонентах переходного металла уменьшают, то получают более эффективные катализаторы с активатором, содержащим некоординационные анионы, которые больше по размеру и более устойчивы к разложению. В случае, если некоординационным анионом является анионное координационное комплексное соединение, например производное тетрафенилбора, то для исключения переноса протона или всей фенильной группы из аниона к металлу можно использовать заместители на фенильных кольцах. Это может достигаться посредством алкилирования, в ортоположениях фенильных групп или лучше перфторированием аниона. Таким образом, анионные координационные комплексные соединения, содержащие перфторфенил, трифторметилфенил- или бис-трифторметилфенильные кольца, являются предпочтительными для этого подвида компонентов активатора. Когда некоординационный анион содержит множество атомов бора, соответствующих общим формулам 6 и 7, то более эффективные катализаторы получают с активатором, содержащим большие анионы, например те, которые показаны в уравнении 7, и те, которые имеют большие значения m в уравнении 6. В этих случаях также предпочтительно, если применяют вторые соединения, которые описаны в уравнении 6, чтобы a + b + c = 2. Вторые соединения, в которых a + b + c равно четным числам от 4 или больше, имеют кислотные B-H-B доли, которые могут также вступать в реакцию с образующимся катионом металла и образовывать каталитически неактивные соединения.


Было исследовано несколько новых композиций с использованием ЯМР-спектроскопии в поле высокой напряженности. В результате реакции между Me<sub>2</sub>Si(Me<sub>4</sub>C<sub>5</sub>)(N-t-Bu)ZrMe<sub>2</sub> и [DMAH] [B(rfp)<sub>4</sub>] (где DMAH = PhMe<sub>2</sub>NH<sup>+</sup> и rfp = C<sub>6</sub>F<sub>5</sub>) в d<sup>8</sup>-толуоле, получают систему, состоящую из двух фаз. Верхний слой состоит главным образом из d<sup>8</sup>-толуола только с очень незначительным количеством присутствующего DMA (DMA - PhNMe<sub>2</sub>). Нижний слой содержит ионный катализатор и d<sup>8</sup>-толуол. Спектр ЯМР в поле высокой напряженности <sup>13</sup>C нижнего слоя показывает,

что реакция протекает таким образом, что образуется DMA-аддукт с DMA, как показано ниже.



Данные ЯМР четко показывают, что амин действительно образует координационную смесь с атомом циркония, но, что он свободно вращаемый и, вероятно, имеет два координационных центра по всей вероятности в виде подвижных изомеров. Типы ионных катализаторов можно перекристаллизовать при -40°C для получения бледного порошка. Спектр ЯМР этого продукта в твердом состоянии показал координационную связь амина с атомом циркония с ориентацией больше, чем одна. Добавка  $d^8\text{-thf}$  ( $\text{thf}$  - тетрагидрофуран) в раствор или к твердому продукту катализатора приводит к образованию  $d^8\text{-thf}$  аддукта,  $[\text{Me}_2\text{Si}(\text{Me}_4\text{C}_5)(\text{N-t-Bu})\text{ZrMe}(\text{d}^8\text{-thf})] \text{[B(pfp)}_4]$  и свободного DMA. Это следовало ожидать, поскольку  $d^8\text{-thf}$  более сильное основание, чем DMA.

Были также исследованы ионообменные активаторы с различной основностью. Амин, который является более сильным основанием, чем DMA, например, ДМТ ( $\text{Me}_2\text{N-p-Me-Ph}$ ), обеспечивает полную координационную связь с атомом циркония без вращения. Этот катализатор был получен по реакции  $[\text{DMTHI}][\text{B(pfp)}_4]$  с  $\text{Me}_2\text{Si}(\text{Me}_4\text{C}_5)(\text{N-t-Bu})\text{ZrMe}_2$ . Спектр ЯМР  $^{13}\text{C}$  раствора катализатора показал очень незначительное, если вообще имеется, присутствие свободного ДМТ. Применение  $[\text{Bu}_3\text{NH}][\text{B(pfp)}_4]$  в качестве активатора дало возможность получить более интересный результат. По-видимому, когда  $[\text{n-Bu}_3\text{NH}][\text{B(pfp)}_4]$  вступает в реакцию с  $\text{Me}_2\text{Si}(\text{Me}_4\text{C}_5)(\text{N-t-Bu})\text{ZrMe}_2$ , амин не координируется с атомом циркония, как показано в уравнении



То, что амин не координируется с металлом, доказывает тот факт, что химический сдвиг сигналов амина не изменяется от свободного амина. С точки зрения электронной теории можно предсказать, что  $\text{Bu}_3\text{N}$  будет лучшим лигандом для центра катионного металла, чем DMA. Обратное положение в этой системе, и это указывает на то, что пространственные силы доминируют над химией координирования. Наблюдение за двумя сигналами Ср-метила и одним сигналом  $\text{Me}_2\text{Si}$  наводит на мысль, что катион представляет собой симметричный трехкоординационный катион и что анион и аминовый лиганд не координируются сильно с металлом, чтобы разрушить плоскость симметрии через металл, Ср - центроид и атом кремния.

Также изучали реакцию  $\text{Me}_2\text{Si}(\text{Me}_4\text{C}_5)(\text{N-t-Bu})\text{ZrMe}_2$  с  $[\text{DMAH}][\text{C}_2\text{B}_9\text{H}_{11}]_2\text{Co}$  с помощью ЯМР-спектроскопии в поле высокой напряженности. В этом случае амин, DMA не образует координационной связи с металлом. Тот факт, что были отмечены четыре сигнала Ср-метила и два сигнала  $\text{Me}_2\text{Si}$  в спектре  $^{13}\text{C}$ -ЯМР, наводит на мысль, что металлокарборан образует координационную связь с центром металла. Это согласуется с его высокой растворимостью и низкой активностью по отношению к системе  $\text{B(pfp)}_4^-$ .

#### Способ полимеризации.

В предпочтительном варианте способа согласно изобретению катализическую систему применяют для полимеризации в жидкой фазе олефинового мономера. Способ полимеризации в жидкой фазе включает в себя стадии контактирования олефинового мономера с каталитической системой в соответствующем разбавителе для полимеризации в присутствии каталитической системы и при достаточной температуре для получения полиолефина.

Мономер для такого способа может содержать только этилен для производства гомополиэтилена, либо этилен в сочетании с  $\alpha$ -олефином, имеющим 3-18 атомов углерода, для производства сополимера этилен - $\alpha$ -олефин. Условиями наиболее предпочтительными для гомо- или сополимеризации этилена являются те, при которых этилен подают в зону реакции под давлением от примерно 0,019 фунта/дюйм<sup>2</sup> до  $\approx 50000$  фунт/дюйм<sup>2</sup>, а температуру реакции поддерживают в

RU 2118203C1

интервале примерно от -100°C до ≈300°C, предпочтительно от -10 до 220°C. Мольное отношение компонента переходного металла к компоненту активатора составляет предпочтительно примерно от 1:1 до 200:1. Время реакции составляет обычно от 1 с до ≈ 1 ч.

Примером осуществления, не ограничивающим объем изобретения одним средством, является следующее: в емкость реактора с перемешиванием вводят жидкий мономер 1-бутен. Систему катализатора вводят через сопла в паровой или жидкой фазе, либо ее разбрызгивают известным образом в жидкую фазу. Реактор содержит жидкую фазу, состоящую по существу из жидкого 1-бутена вместе с растворенным газообразным этиленом, и паровую фазу, содержащую пары всех мономеров. Температуру и давление в реакторе можно регулировать посредством орошения испаряющегося мономера α-олефина (самопроизвольное охлаждение), а также при помощи охлаждающих змеевиков, рубашек и т.п. Скорость полимеризации регулируют в зависимости от скорости добавки катализатора или концентрации катализатора. Содержание этилена в полимерном продукте определяют по отношению содержания этилена к 1-бутену в реакторе, которое регулируют посредством регулирования скорости подачи этих компонентов в реактор.

#### Примеры.

В примерах, которые иллюстрируют применение изобретения, использовали аналитические методы анализа полученных полиолефиновых продуктов. Молекулярную массу полиолефиновых продуктов определяли посредством гельпроникающей хроматографии (GPC) по следующей методике. Молекулярную массу и распределение молекулярной массы измеряли гель-проникающим хроматографом Waters 150, оснащенным дифференциальным детектором показателя преломления (DRI) и фотометром Chromatix KMX-6 для измерения рассеянного света. Систему применяли при температуре 135°C с 1,2,4-трихлорбензолом в качестве подвижной фазы. Применили колонки 802, 803, 804 и 805 Shodex (Шона Денко Америка, Инк.) с полистироловым гелем. Этот метод описан в публикации "Жидкая хроматография полимеров и родственных материалов Ш", Дж. Кэйзес, редактор, Марсель Деккер, 1981, стр. 207. Какие-либо поправки на расхождение в колонках не применяли; однако данные согласно общепринятым стандартам, например, Национального Бюро Стандартов для полиэтилена 1484 и полученные анионной гидрогенизацией полизопренов (вариант сополимера этилен-поропилен) показали, что такие поправки на Mw/Mn (=MWD) составили меньше, чем 0,05 единиц. Mw/Mn вычисляли по времени элюирования. Числовые анализы осуществляли с применением имеющихся в продаже и изготовленных в соответствии с требованиями заказчика средств программного обеспечения Beckman/CIS LALLS в сочетании со стандартной программой, прогоняемой на компьютере HP 1000 для определения проникновения геля.


Следующие примеры предназначены для

иллюстрации конкретного осуществления изобретения, но не для ограничения объема изобретения.

5 Все операции осуществляли в инертной атмосфере гелия или азота. Выбор растворителя является чисто произвольным, поскольку, например, в большинстве случаев можно чередовать пентан либо петролейный эфир 30-60. Выбор между тетрагидрофураном (thf) и диэтиловым эфиром более ограничен, однако в отдельных реакциях можно применять и тот и другой. Амиды лития получили из соответствующих аминов и/или h-BuLi, либо MeLi. Известные способы получения LiHC<sub>5</sub>-Me<sub>4</sub> описаны С.М.Фендриком и др. "Organometallics", 3, 819 (1984) и Ф. Х. Кохлером и К.Х.Доллом, Z. "Naturforsch", 376, 144 (1982). Другие литиевые соединения замещенного цикlopентадиенила обычно получают из соответствующего цикlopентадиенильного лиганда и BuLi или MeLi, либо посредством реакции MeLi с соответствующим растворителем. ZrCl<sub>4</sub> и HfCl<sub>4</sub> были приобретены у фирмы Aldrich Chemical Company или Carat. Реагенты - амины, силан и литий были приобретены у фирмы Aldrich Chemical Company или Petrarchm Sestems. Компоненты активатора получили известными способами.

Примеры.


Синтез моно-цикlopентадиенильных комплексных соединений



30 Часть 1. Me<sub>4</sub>HC<sub>5</sub>Li (10,0 г, 0,078 моль) медленно добавили в Me<sub>2</sub>SiCl<sub>2</sub> (11,5 мл, 0,095 моль в 225 мл раствора тетрагидрофурана - thf). Раствор перемешивали в течение 1 ч для обеспечения полной реакции. Затем тетрагидрофуранный растворитель удалили с помощью вакуума в холодную ловушку, поддерживаемую при температуре -196°C. Для осаждения LiCl добавили пентан. Смесь профильтровали через цеолит. Из фильтра удалили растворитель Me<sub>4</sub>HC<sub>5</sub>SiMe<sub>2</sub>Cl (15,34 г, 0,071 моль) извлекли в виде бледно-желтой жидкости.

Часть 2. Me<sub>4</sub>HC<sub>5</sub>SiMe<sub>2</sub>Cl (10,0 г, 0,047 моль) медленно добавили в суспензию

45  $\text{LiHN-t-Bu}$  (3,68 г, 0,047 моль в 100 мл тетрагидрофурана). Смесь перемешивали всю ночь. Затем тетрагидрофуран удалили с помощью вакуума в холодную ловушку, поддерживаемую при температуре -196°C. Добавили петролейный эфир (~ 100 мл) для осаждения LiCl. Смесь профильтровали через цеолит. Из фильтрата удалили растворитель



50 (11,14 г, 0,044 моль) выделили в виде бледно-желтой жидкости.

3.

Часть  $\text{Me}_2\text{Si}(\text{Me}_2\text{HC}_5)_2(\text{N}-\text{t-Bu})$  (11,14

60 г, 0,044 моль) разбавили ~ 100 мл Et<sub>2</sub>O. Медленно добавили MeLi (1,4 M, 64 мл, 0,090 моль). Смесь оставили для перемешивания в течение получаса после окончания добавления MeLi. Объем простого эфира уменьшили до отфильтровывания продукта. Продукт  $[\text{Me}_2\text{Si}(\text{Me}_2\text{HC}_5)_2(\text{N}-\text{t-Bu})]\text{Li}_2$

R  
U  
2  
1  
1  
8  
2  
0  
3  
C  
1

промыли несколькими небольшими порциями простого эфира, затем высушили под вакуумом.

Часть 4.

$\text{Me}_2\text{Si}(\text{Me}_4\text{C}_5)(\text{N-t-Bu})\text{Li}_2$  (3,0 г,

0,011 моль) супензировали в  $\approx$  150 мл  $\text{Et}_2\text{O}$ . Медленно добавили  $\text{ZrCl}_4$  (2,65 г, 0,011 моль) и полученную смесь оставили для перемешивания в течение всей ночи. Эфир удалили с помощью вакуума в холодную ловушку, поддерживаемую при температуре -196°C. Для осаждения  $\text{LiCl}$  добавили пентан. Смесь профильтровали дважды через цеолит. Пентан значительно уменьшили в объеме. Бледно-желтое твердое вещество отфильтровали и промыли растворителем. Извлекли  $\text{Me}_2\text{Si}(\text{Me}_4\text{C}_5)(\text{N-t-Bu})\text{ZrCl}_2$

(1,07 г, 0,0026 моль). Из фильтрата дополнительно извлекли

$\text{Me}_2\text{Si}(\text{Me}_4\text{C}_5)(\text{N-t-Bu})\text{ZrCl}_2$

посредством повторной перекристаллизации. Общий выход составил 1,94 г, 0,0047 моль.

Часть 5.

$\text{Me}_2\text{Si}(\text{C}_5\text{Me}_4)(\text{N-t-Bu})\text{ZrMe}_2$  получили

путем добавления стехиометрического количества  $\text{MeLi}$  (1,4 М в простом эфире) в

$\text{Me}_2\text{Si}(\text{C}_5\text{Me}_4)(\text{N-t-Bu})\text{ZrCl}_2$

супензированный в простом эфире. Получили белое твердое вещество с 83% выходом.

2.  $\text{MePhSi}(\text{C}_5\text{Me}_4)(\text{N-t-Bu})\text{HfMe}_2$

Часть 1.  $\text{MePhSiCl}_2$  (14,9 г, 0,078 моль) разбавили  $\approx$  250 мл тетрагидрофурана. Медленно добавили  $\text{Me}_4\text{C}_5\text{H}\text{Li}$  (10,0 г, 0,078 моль) в виде твердого вещества. Реакционный раствор оставили на всю ночь для перемешивания. Растворитель удалили с помощью вакуума в холодную ловушку, поддерживаемую при температуре -196°C. Добавили петролейный эфир для осаждения  $\text{LiCl}$ . Смесь профильтровали через цеолит, а из фильтрата удалили пентан.  $\text{MePhSi}(\text{Me}_4\text{C}_5\text{H})\text{Cl}$  (20,8 г, 0,075 моль) выделили в виде желтой вязкой жидкости.

Часть 2.  $\text{LiHN-t-Bu}$  (4,28 г, 0,054

моль) растворили в  $\approx$  100 мл тетрагидрофурана. По капле добавили  $\text{MePhSi}(\text{Me}_4\text{C}_5\text{H})\text{Cl}$  (15,0 г, 0,054 моль). Желтый раствор оставили для перемешивания в течение всей ночи. Растворитель удалили с помощью вакуума. Добавили петролейный эфир для осаждения  $\text{LiCl}$ . Смесь профильтровали через цеолит, а фильтрат выпарили. Получили  $\text{MePhSi}(\text{Me}_4\text{C}_5\text{H})(\text{NH-t-Bu})$  (16,6 г, 0,053 моль) в виде очень вязкой жидкости.

Часть 3.  $\text{MePhSi}(\text{Me}_4\text{C}_5\text{H})(\text{NH-t-Bu})$

(16,6 г, 0,053 моль) разбавили  $\approx$  100 мл простого эфира. Добавили медленно  $\text{MeLi}$  (76 мл, 0,106 моль, 1,4 М) и реакционную смесь оставили для перемешивания примерно в течение 3 ч. Объем эфира уменьшили, и соль лития отфильтровали и промыли пентаном, получив 20,0 г бледно-желтого твердого вещества, имеющего состав:

$\text{Li}_2[\text{MePhSi}(\text{Me}_4\text{C}_5)(\text{NH-t-Bu})] \cdot 3/4\text{Et}_2\text{O}$ .

Часть 4.

$\text{Li}_2[\text{MePhSi}(\text{Me}_4\text{C}_5)(\text{NH-t-Bu})] \cdot 3/4\text{Et}_2\text{O}$

(5,00 г, 0,0131 моль) супензировали в  $\approx$  100 мл  $\text{Et}_2\text{O}$ . Медленно добавили  $\text{HfCl}_4$  (4,20 г, 0,0131 моль) и реакционную смесь оставили на всю ночь для перемешивания.

Растворитель удалили с помощью вакуума, и добавили петролейный эфир для осаждения  $\text{LiCl}$ . Смесь профильтровали через цеолит. Фильтрат выпарили примерно досуха и отфильтровали. Отфильтрованное белое твердое вещество промыли петролейным эфиром.

Получили

$\text{MePhSi}(\text{Me}_4\text{C}_5)(\text{N-t-Bu})\text{HfCl}_2$  (3,54 г,

0,0058 моль).

Часть 5.

$\text{MePhSi}(\text{Me}_4\text{C}_5)(\text{N-t-Bu})\text{HfMe}_2$

получили, добавив стехиометрическое количество  $\text{MeLi}$  (1,4 М в простом эфире) к супензии в простом эфире

$\text{MePhSi}(\text{Me}_4\text{C}_5)(\text{N-t-Bu})\text{HfCl}_2$ . Белое

твердое вещество получено почти с количественным выходом.

Полимеризация.

Пример 1.

Раствор катализатора, приготовленный из

19,7 мг  $\text{Me}_2\text{Si}(\text{Me}_4\text{C}_5)(\text{N-t-Bu})\text{ZrMe}_2$  и

6 мг [ДМАН] [B(pfp<sub>4</sub>] в 20 мл толуола, добавили в автоклав емкостью 1 литр из нержавеющей стали, содержащей 400 мл гексана. Реактор поддерживали при

температуре 40°C с сильным перемешиванием, при этом добавляли этилен под давлением 90 фунт/дюйм<sup>2</sup>. Спустя 30 мин реакцию прекратили, получив 30 г НДРЕ после обработки. Анализ посредством гельпроникающей хроматографии (GPC) показал бимодальное распределение с модами, симметризованными при 900000 и 20000.

Пример 2.

Раствор катализатора, приготовленный из

28,6 мг  $\text{Me}_2\text{Si}(\text{Me}_4\text{C}_5)(\text{N-t-Bu})\text{ZrMe}_2$  и

9 мг [ДМАН] [B(pfp<sub>4</sub>] в 20 мл толуола, добавили в 1-литровый автоклав из нержавеющей стали, содержащий 400 мл гексана. Температуру реактора поддерживали

при 50°C с сильным перемешиванием содержимого, при этом добавляли 100 мл бутена и этилен под давлением 60 фунт/дюйм<sup>2</sup>. После добавки бутена и этилена было отмечено мгновенное

повышение температуры до 90°C. Через 30 мин реакцию прекратили, получив 130 г воскообразного этилен-бутенового сополимера. Анализ посредством гельпроникающей хроматографии (GPC) показал бимодальное распределение с модами, симметризованными при 27000 и 2000 примерно в равных отношениях. Инфракрасная спектроскопия показала присутствие бутена в сополимере.

Пример 3.

Раствор катализатора, приготовленный из

40 мг  $\text{MePhSi}(\text{C}_5\text{Me}_4)(\text{N-t-Bu})\text{HfMe}_2$  и

11 мг [ДМАН] [B(pfp<sub>4</sub>] в 20 мл толуола, добавили в 1-литровый автоклав, содержащий 400 мл гексана. Температуру реактора поддерживали при 40°C, при этом содержимое реактора сильно перемешивали

и пропускали под давлением этилен (90 фунт/дюйм<sup>2</sup>) в течение 15 мин. Во время полимеризации температура в реакторе увеличилась от 40 до 97°C. Реактор выключили и получили 98 г полиэтилена, имеющего  $M_w = 47,7$  К и MWD = 3,0.

#### Пример 4.

Раствор катализатора, приготовленный из 50 мг  $\text{Me}_2\text{Si}(\text{C}_5\text{Me}_4)(\text{N-t-Bu})\text{ZrMe}_2$  и 68 мг [ДМАН]  $[\text{C}_2\text{B}_9\text{H}_{11}]_2\text{Co}$  в 20 мл толуола, добавили в 1-литровый автоклав, содержащий 400 мл гексана. Температуру реактора отрегулировали до 60°C, при этом содержимое реактора сильно перемешивали и подавали под давлением этилен (120 фунт/дюйм<sup>2</sup>) в течение 60 мин. Реактор выключили и получили 0,44 г полиэтилена, имеющего  $M_w = 538$  К и MWD = 1,90.

#### Формула изобретения:

1 \ \ 1 1. Каталитическая система для получения полиолефинов, содержащая взаимодействующие компоненты: А - компонент переходного металла IVB и В - активатор, отличающаяся тем, что в качестве компонента А она содержит одно из соединений общей формулы I или II \ \ 6 \$\$\$ \ \ 6 \$\$\$ \ \ 1 где М - цирконий, гафний или титан и находится в состоянии высшей степени окисления (+4, d <198> - комплекс); \ \ 4 ( $\text{C}\langle\text{Mv}\rangle 5<\text{D}\rangle\text{H}\langle\text{Mv}\rangle 5-y-x<\text{D}\rangle\text{R}\langle\text{Mv}\rangle x<\text{D}\rangle$ ) - цикlopентадиенильное кольцо, которое замещено 0 - 5 радикалами R, x = 0, 1, 2, 3, 4 или 5 и обозначает степень замещения, причем каждый замещающий радикал R независимо от других представляет собой группу, выбираемую из класса, который охватывает  $\text{C}\langle\text{Mv}\rangle 1<\text{D}\rangle$  -  $\text{C}\langle\text{Mv}\rangle 20<\text{D}\rangle$ -гидрокарбильные радикалы, замещенные  $\text{C}\langle\text{Mv}\rangle 1<\text{D}\rangle$  -  $\text{C}\langle\text{Mv}\rangle 20<\text{D}\rangle$ -гидрокарбильные радикалы, где один или несколько водородных атомов замещены атомами галогена, гидрокарбильзамещенные металлоидные радикалы  $\text{C}\langle\text{Mv}\rangle 1<\text{D}\rangle$  -  $\text{C}\langle\text{Mv}\rangle 20<\text{D}\rangle$ , где атомы металлоида выбирают из группы IVA Периодической таблицы элементов, и атомы галогена, или же ( $\text{C}\langle\text{Mv}\rangle 5<\text{D}\rangle\text{H}\langle\text{Mv}\rangle 5-y-x<\text{D}\rangle\text{R}\langle\text{Mv}\rangle x<\text{D}\rangle$ ) представляет собой цикlopentадиенильное кольцо, в котором две смежные R-группы соединены и образуют цикл  $\text{C}\langle\text{Mv}\rangle 4<\text{D}\rangle$  -  $\text{C}\langle\text{Mv}\rangle 20<\text{D}\rangle$ , в результате чего образуется полипротилический цикlopentадиенильный лигандр; \ \ 4 \$\$\$ гетероатомный лигандр, в котором J - элемент с координационным числом 3 из группы VA или элемент с координационным числом 2 из группы IVA Периодической таблицы элементов, каждый из  $\text{R}\langle\text{M}^z\rangle 1<\text{D}\rangle$ , независимо от других, обозначает радикал, выбираемый из класса, который охватывает  $\text{C}\langle\text{Mv}\rangle 1<\text{D}\rangle$  -  $\text{C}\langle\text{Mv}\rangle 20<\text{D}\rangle$  гидрокарбильные радикалы, замещенные  $\text{C}\langle\text{Mv}\rangle 1<\text{D}\rangle$  -  $\text{C}\langle\text{Mv}\rangle 20<\text{D}\rangle$ -гидрокарбильные радикалы, где один или несколько водородных атомов замещены атомами галогена, а z - координационное число элемента J; \ \ 4 Q, каждый независимо от других, обозначает водород, гидрокарбильные радикалы, замещенный гидрокарбильный радикал, в котором один или несколько водородных атомов замещены электроноакцепторной группой, в частности атомом галогена или

алкоксигруппой, или гидрокарбильзамещенный металлоидный радикал  $\text{C}\langle\text{Mv}\rangle 1<\text{D}\rangle$  -  $\text{C}\langle\text{Mv}\rangle 20<\text{D}\rangle$ , где металлоид выбирают из группы IVA Периодической таблицы элементов при условии, что в том случае, когда любой из Q обозначает гидрокарбиль, этот радикал Q отличен от группы ( $\text{C}\langle\text{Mv}\rangle 5<\text{D}\rangle\text{H}\langle\text{Mv}\rangle 5-y-x<\text{D}\rangle\text{R}\langle\text{Mv}\rangle x<\text{D}\rangle$ ), или же оба Q совместно могут образовывать алкилиден, олефин, ацетилен или циклометаллагидроксикарбиль, у = 0 или 1, причем, когда у = 1, В - ковалентная мостиковая группа, содержащая элемент группы IVA или VA; \ \ 4 w - число от 0 до 3; \ \ 4 L - нейтральное основание Льюиса или же L обозначает соединение второго переходного металла того же самого типа, вследствие чего оба металлических центра М и М' связаны мостиковыми группами Q и Q', где значения символа М' идентичны значению символа М, а значения символа Q' идентичны значениям Q, причем такие соединения отвечают формуле II, \ \ 1 а в качестве компонента В активатор, включающий (1) катион, который вступает в необратимую реакцию по меньшей мере с одним лигандом, входящим в состав упомянутого соединения металла группы IVB, и (2) подвижный объемный анион, который представляет собой либо комплекс с одной координационной связью, содержащий множество липофильных радикалов, которые образуют ковалентную координационную связь, защищающую центральный, несущий заряд атом металла или металлоида, или анионный комплекс, содержащий множество атомов бора, причем объемность указанного аниона такова, что при взаимодействии катионной части активатора с реакционнспособным протоном заместителя упомянутого переходного металла группы IVB образуется металлический катион, указанный анион находится в стерически затрудненном состоянии для образования ковалентной координационной связи с металлическим катионом группы IVB, а подвижность указанного аниона такова, что упомянутый анион способен замещаться с отщеплением от указанного металлического катиона группы IVB ненасыщенным углеводородом, у которого сила основания Льюиса равна или превышает силу этилена, причем указанные компоненты взаимодействуют в эквимолярных количествах. \ \ 2 2. Система по п.1, отличающаяся тем, что элемент J гетероатомной лигандрной группы представляет собой азот, фосфор, кислород или серу. \ \ 2 3. Система по п.2, отличающаяся тем, что у = 1, а В - линейная, разветвленная или циклическая алкиленовая группа, содержащая от 1 до 6 углеродных атомов, алкилзамещенная силилиалкиленовая группа, содержащая 1 или 2 атома кремния вместо углеродных атомов в мостице, или алкилзамещенная силаниленовая группа  $\text{Si}\langle\text{Mv}\rangle 1<\text{D}\rangle$  -  $\text{Si}\langle\text{Mv}\rangle 2<\text{D}\rangle$ . \ \ 2 4. Система по п.3, отличающаяся тем, что элемент J гетероатомной лигандрной группы представляет собой азот. \ \ 2 5. Система по п.4, отличающаяся тем, что у = 1, а В - алкилзамещенная силилиалкиленовая группа, содержащая 1 или 2 атома кремния вместо углеродных атомов в мостице, или алкилзамещенная силаниленовая группа  $\text{Si}\langle\text{Mv}\rangle 1<\text{D}\rangle$  -  $\text{Si}\langle\text{Mv}\rangle 2<\text{D}\rangle$ . \ \ 2 6.

Система по п.2, отличающаяся тем, что указанный активатор отвечает формуле  $\backslash \backslash 6 \$\$ \$\$ 1$  где  $L'$  - нейтральное основание Льюиса;  $\backslash \backslash 4 H$  - водород;  $\backslash \backslash 4 (L' - H)$  - кислота Бренстеда;  $\backslash \backslash 4 M'$  - металл или металлоид, выбираемый из групп VB - VA Периодической таблицы элементов, т.е. из групп VB, VIB, VIIIB, VIII, IB, IIB, IIIA, IVA и VA;  $\backslash \backslash 4 Q <Mv>1<D>$  -  $Q <Mv>n<D>$  каждый независимо от других представляют собой водород, диалкиламидо, алcoxид, арилоксид, гидрокарбиль, замещенные гидрокарбиль или органометаллоидный радикалы, причем один, но не больше, чем один  $Q <Mv>1<D>$  -  $Q <Mv>n<D>$  может быть галогеном;  $\backslash \backslash 4 m$  - целое число от 1 до 7;  $\backslash \backslash 4 n$  - целое число от 2 до 8;  $\backslash \backslash 4 n - m = d$ .  $\backslash \backslash 2$  7. Система по п.6, отличающаяся тем, что активатор представлен формулой  $\backslash \backslash 6 \$\$ \$\$ 1$  где  $L'$  - нейтральное основание Льюиса;  $\backslash \backslash 4 H$  - водород;  $\backslash \backslash 4 [L'-H]$  - кислота Бренстеда;  $\backslash \backslash 4 B$  - бор в валентном состоянии 3;  $\backslash \backslash 4 Ar <Mv>1<D>$  и  $Ar <Mv>2<D>$  - одинаковые или различные, ароматические или замещенные ароматические углеводороды, причем эти радикалы могут быть связаны друг с другом через устойчивую мостиковую группу;  $\backslash \backslash 4 X <Mv>3<D>$  и  $X <Mv>4<D>$  - независимо водород, галоид, гидрокарбиль, замещенный гидрокарбиль или органометаллоидный радикал.  $\backslash \backslash 2$  8. Система по п.7, отличающаяся тем, что активатор представлен формулой  $\backslash \backslash 6 \$\$ \$\$ 1$  где  $L'$  - нейтральное основание Льюиса;  $\backslash \backslash 4 H$  - атом водорода;  $\backslash \backslash 4 [L'H]$  - кислота Бренстеда;  $\backslash \backslash 4 B$  - бор с валентностью  $3 <M^> + <D>$ .  $\backslash \backslash 2$  9. Система по п.7, отличающаяся тем, что элементом J группы гетероатомного лиганда является азот.  $\backslash \backslash 2$  10. Система по п.7, отличающаяся тем, что M - цирконий.  $\backslash \backslash 2$  11. Система по п.7, отличающаяся тем, что цикlopентадиенильное кольцо содержит четыре замещающие группы R,  $x = 4$ .  $\backslash \backslash 2$  12. Система по п.7, отличающаяся тем, что M - гафний.  $\backslash \backslash 2$  13. Система по п.7, отличающаяся тем, что цикlopentадиенильное кольцо содержит одну замещающую группу R,  $x = 1$ .  $\backslash \backslash 2$  14. Система по п.6, отличающаяся тем, что активатор отвечает формулам  $\backslash \backslash 6 \$\$ \$\$ 1$  где  $[L'-H]$  - либо  $H <M^> + <D>$ , либо аммоний, либо замещенный аммониевый катион, в котором до 3 водородных атомов, замещены гидрокарбильным радикалом, содержащим от 1 до 20 углеродных атомов, или замещенным  $C <Mv>1<D>$  -  $C <Mv>20<D>$ -гидрокарбильным радикалом, где один или несколько водородных атомов замещены атомами галогена, фосфониевые радикалы, замещенные фосфониевые радикалы, в каждом из которых до 3 водородных атомов замещены  $C <Mv>1<D>$  -  $C <Mv>20<D>$ -гидрокарбильным радикалом, или замещенным  $C <Mv>1<D>$  -  $C <Mv>20<D>$ -гидрокарбильным радикалом, где один или несколько водородных атомов замещены атомами галогена, и тому подобное;  $\backslash \backslash 4 C$  - углеродный атом;  $\backslash \backslash 4 M''$  - атом бора;  $\backslash \backslash 4 X, X', X'', X <Mv>3<D>$ ,  $X <Mv>4<D>$  и  $X <Mv>5<D>$  - каждый радикал, выбираемый независимо от других из класса, который охватывает водород, галогены,  $C <Mv>1<D>$  -  $C <Mv>20<D>$ -гидрокарбильные

радикалы, замещенные  $C <Mv>1<D>$  -  $C <Mv>20<D>$ -гидрокарбильные радикалы, где один или несколько водородных атомов замещены атомами галогена, органометаллоидные радикалы, у которых каждый гидрокарбильный заместитель в органической части содержит от 1 до 20 углеродных атомов, а указанный металл выбирают из группы IVA Периодической таблицы элементов;  $\backslash \backslash 4 M$  - атом переходного металла;  $\backslash \backslash 4 a$  и  $b$  - каждый целое положительное число, превышающее 0;  $\backslash \backslash 4 c$  - целое положительное число, превышающее 1;  $\backslash \backslash 4 a + b + c$  - целое положительное четное число от 2 до 8;  $\backslash \backslash 4 m$  - целое положительное число от 5 до 22;  $\backslash \backslash 4$  каждый из  $a'$  и  $b'$ , из которых могут быть как идентичными, так и различными, превышает 0;  $\backslash \backslash 4 c'$  - целое положительное число, превышающее 2;  $\backslash \backslash 4 a' + b' + c'$  - целое положительное четное число приблизительно от 4 до 8;  $\backslash \backslash 4 m'$  - целое положительное число от 6 до 12;  $\backslash \backslash 4 n$  - такое целое положительное число, что  $2c' - n = d$ ;  $\backslash \backslash 4 d$  - целое положительное число, превышающее или равное 1.  $\backslash \backslash 2$  15. Система по п.14, отличающаяся тем, что активатор  $\backslash \backslash 6 \$\$ \$\$ 1$  где  $L'$  - нейтральное основание Льюиса;  $\backslash \backslash 4 H$  - атом водорода;  $\backslash \backslash 4 [L'H]$  - кислота Бренстеда.  $\backslash \backslash 2$  16. Композиция, используемая для полимеризации олефинов, содержащая группу катиона соединения переходного металла и аниона активатора, отличающаяся тем, что указанные группы отвечают формуле  $\backslash \backslash 6 \$\$ \$\$ 1$  где M - цирконий, гафний или титан и находится в состоянии высшей степени окисления (комплекс  $+4, d <198>$ );  $\backslash \backslash 4 (C <Mv>5<D>H <Mv>5-y-x <D>R <Mv>x <D>)$  представляет цикlopентадиенильное кольцо, замещенное группами R от 0 до 5,  $x = 0, 1, 2, 3, 4$  или 5, обозначая степень замещения, а каждая замещенная группа R представляет независимый радикал, выбранный из группы, состоящей из  $C <Mv>1<D>$  -  $C <Mv>20<D>$ -гидрокарбильных радикалов, замещенных гидрокарбильных радикалов, где один или более атомов водорода замещены атомами галогена, гидрокарбильных замещенных металлоидных радикалов  $C <Mv>1<D>$  -  $C <Mv>20<D>$ , где металлоид выбран из группы IVA Периодической таблицы элементов, и галогенов, либо  $(C <Mv>5<D>H <Mv>5-y-x <D>R <Mv>x <D>)$  представляет кольцо цикlopentadienila, в котором две смежные R-группы вместе образуют цикл  $C <Mv>4<D>$  -  $C <Mv>20<D>$  для получения полициклического цикlopentadienильного лиганда;  $\backslash \backslash 4 \$\$ \$\$$  представляет гетероатомный лиганд, в котором J - элемент с координационным числом 3 из группы VA или элемент с координационным числом два из группы VIA Периодической таблицы элементов и каждое R' представляет независимый радикал, выбранный из группы, состоящей из  $C <Mv>1<D>$  -  $C <Mv>20<D>$ -гидрокарбильных радикалов, замещенных  $C <Mv>1<D>$  -  $C <Mv>20<D>$ -гидрокарбильных радикалов, в которых один или больше атомов водорода замещены атомами галогена, а z - координационное число элемента J;  $\backslash \backslash 4 Q$  каждый может представлять независимо от других атом водорода,  $C <Mv>1<D>$  -  $C <Mv>50<D>$ -гидрокарбильные радикалы,

замещенные гидрокарбильные радикалы, в которых один или несколько атомов водорода замещены электроноакцепторной группой, например атомом галогена или аллоксигруппой, либо  $C<Mv>1<D>$  -  $C <Mv>50<D>$ -гидрокарбильзамещенные металлоидные радикалы, в которых металлоид выбран из группы IVA Периодической таблицы элементов при условии, что, когда любое Q - гидрокарбиль, то такое Q отличается от  $(C <Mv>5<D>H<Mv>5-y-x<D>R<Mv>x<D>)$ , или оба Q вместе могут быть алкилиденом, олефином, ацетиленом или циклометаллогидрокарбилом, у = 0 или 1, когда у = 1, В - ковалентная мостиковая группа, содержащая элемент группы IVA или группы VA;  $\backslash\backslash4 L$  - нейтральное основание Льюиса;  $\backslash\backslash4 w$  - число от 0 до 3;  $\backslash\backslash4 [A]<M^>-<D>$  - лабильный объемный анион, который представляет собой простой координационный комплекс, имеющий множество липофильных радикалов, образующих ковалентную координационную связь и защищающих центральный несущий заряд атом металла или металлоида, либо анионный комплекс, содержащий множество атомов бора.  $\backslash\backslash2 17$ . Композиция по п.16, отличающаяся тем, что группа  $[A]<M^>-<D>$  отвечает общей формуле  $\backslash\backslash6 $$$ \backslash\backslash1$  где M' - металл или металлоид, выбираемый из групп VB-VA Периодической таблицы элементов, т.е. групп VB, VIB, VIIIB, VIII, IB, IIB, IIIA, IVA и VA;  $\backslash\backslash4 Q<Mv>1<D>$  -  $Q <Mv>n<D>$  каждый выбирают независимо от других из класса, который охватывает водород, диалкиламидорадикалы, алкоксидные и арилоксидные радикалы, гидрокарбильные и замещенные гидрокарбильные радикалы, а также органометаллоидные радикалы, причем любой один, но не более чем один из символов с  $Q <Mv>1<D>$  по  $Q <Mv>n<D>$  может обозначать галоген, а значения остальных символов с  $Q <Mv>1<D>$  по  $Q <Mv>n<D>$  независимо от других выбирают из перечисленных радикалов;  $\backslash\backslash4 m$  - целое положительное число от 1 до 7;  $\backslash\backslash4 n$  - целое

положительное число от 2 до 8;  $\backslash\backslash4 p - m = d$ .  $\backslash\backslash2 18$ . Композиция по п.16, отличающаяся тем, что  $[A]<M^>-<D>$  отвечает общим формулам  $\backslash\backslash6 $$$ \backslash\backslash6 $$$ \backslash\backslash1$  где С - углеродный атом;  $\backslash\backslash4 M''$  - атом бора или фосфора;  $\backslash\backslash4 X, X', X'', X <Mv>3<D>$ ,  $X <Mv>4<D>$  и  $X <Mv>5<D>$  - каждый радикал, выбираемый независимо от других из класса, который охватывает атомы водорода, галогениды, гидрокарбильные радикалы, каждый из которых содержит от 1 до 20 углеродных атомов, замещенные  $C <Mv>1<D>$  -  $C <Mv>20<D>$ -гидрокарбильные радикалы, где один или несколько водородных атомов замещены атомами галогена, органометаллоидные радикалы, у которых каждый гидрокарбильный заместитель в органической части содержит от 1 до 20 углеродных атомов, а указанный металл выбирают из группы IVA Периодической таблицы элементов;  $\backslash\backslash4 M$  - атом переходного металла;  $\backslash\backslash4 a$  и  $b$  - каждый целое положительное число, превышающее 0;  $\backslash\backslash4 x$  - целое положительное число, превышающее 1;  $\backslash\backslash4 a + b + c$  - целое положительное четное число приблизительно от 2 до 8;  $\backslash\backslash4 m$  - целое положительное число от 5 до 22;  $\backslash\backslash4 a'$  и  $b'$ , которые могут быть как идентичными, так и различными, каждый превышает 0;  $\backslash\backslash4 c'$  - целое положительное число, превышающее 2;  $\backslash\backslash4 a' + b' + c'$  - целое положительное четное число приблизительно от 4 до 8;  $\backslash\backslash4 m$  - целое положительное число от 6 до 12;  $\backslash\backslash4 p$  - такое целое положительное число, что  $2c' - p = d$ ;  $\backslash\backslash4 d$  - целое положительное число, превышающее или равное 1.  $\backslash\backslash2 19$ . Композиция по п.17, отличающаяся тем, что  $[A] <M^>-<D>$  - группа формулы  $\backslash\backslash6 $$$ \backslash\backslash2 20$ . Композиция по п.18, отличающаяся тем, что  $[A]<M^>-<D>$  - группа формулы  $\backslash\backslash6 $$$ \backslash\backslash2 21$ . Композиция, используемая для полимеризации олефинов, содержащая группу катиона соединения переходного металла и аниона активатора, отличающаяся тем, что указанные группы отвечают формуле  $\backslash\backslash6 $$$$


45

50

55

60

Таблица 1



B	$(C_5H_{3-y-x}R_x)$	$(JR'_{z-1-y})$	Q	M
диметилсилил	циклоцентадиенил	трет.бутиламидо	водород	цирконий
диэтилсилил	метилциклогептадиенил	фениламидо	метил	графний
ди-н-пропилсилил	1,2-диметилциклогептадиенил	п-н-бутилфениламино	этил	титан
дизопропилсилил	1,3-диметилциклогептадиенил	циклогексиламино	фенил	
ди-н-бутилсилил	инденил	перфторфениламино	н-пропил	
ди-трет.бутилсилил	1,2-диэтилциклогептадиенил	п-бутиламино	изопропил	
ди-н-гексилсилил	тетраметилциклогептадиенил	метиламино	н-бутил	
метилфенилсилил	этилциклогептадиенил	этиламино	амил	
этилметилсилил	н-бутилциклогептадиенил	н-пропиламино	изоамил	
дифенилсилил	циклогексилметилциклогептадиенил	изопропиламино	гексил	
ди-(п-трет.бутилфенетилсилил)	н-октилциклогептадиенил	бензиламино	изобутил	

B	$(C_5H_{3-v-x}R_x)$	$(JR'_{z-1-y})$	Q	M
п-гексилметилсиллил	п-фенилпропициклогентадиенил	трет.бутилфосфидо	гептил	
циклогентаметиленсиллил	тетрагидроинденил	этилфосфидо	октил	
циклотетраметиленсиллил	пропициклогентадиенил	фенилфосфидо	нонил	
циклогентриметиленсиллил	трет.бутициклогентадиенил	циклогексилфосфидо	декил	
диметилперманил	бензилциклогентадиенил	оксо ( $y = 1$ )	цетил	
диэтилгермананил	дифенилметициклогентадиенил	сульфид ( $y = 1$ )	метилиден (оба Q)	
фениламидо	триметилгермилциклогентадиенил	метоксид ( $y = 0$ )	этилиден (оба Q)	
трет.бутиламидо	триметилстанициклогентадиенил	этоксил ( $y = 0$ )	пропилен (оба Q)	
метиламин	триэтилплюмбилициклогентадиенил	метилтио ( $y = 0$ )		
трет.бутилфосфидо	трифторметициклогентадиенил	этилтио ( $y = 0$ )		
этилфосфидо	триметилсилициклогентадиенил			
фенилфосфидо	пентаметициклогентадиенил (когда $y = 0$ )			
метилен	флуоренил			

R U 2 1 1 8 2 0 3 C 1

R U 2 1 1 8 2 0 3 C 1

B	$(C_5H_{3-v-x}R_x)$	$(JR'z-1-\lambda')$	Q	M
диметилметилен	метилфлуоренил			
диэтиметилен	октагидрофлуоренил			
этилен				
диметилиэтилен				
диизотиэтилен				
дипропилэтилен				
пропилен				
метиляпропилен				
диэтилпропилен				
1,1-диметил-3,3-диметил-пропилен				
тетраметилдислоксан				
1,1,4,4-тетраметилдисилил-этилен				