

(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102732151 A

(43) 申请公布日 2012. 10. 17

(21) 申请号 201210101463. 8

(22) 申请日 2012. 03. 31

(30) 优先权数据

077795/2011 2011. 03. 31 JP

(71) 申请人 瓦克化学股份公司

地址 德国慕尼黑

(72) 发明人 桑田恒太郎

(74) 专利代理机构 永新专利商标代理有限公司

72002

代理人 苗征 于辉

(51) Int. Cl.

C09D 183/04 (2006. 01)

C09D 183/07 (2006. 01)

C08G 77/04 (2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 13 页

(54) 发明名称


拒油涂布材料组合物

(57) 摘要

本发明公开了一种拒油涂布材料组合物，其特征在于其包含：(A) 由以下通式 (1) 表示的具有键联至少一个或多个氟原子的烃基的烷氧基硅烷； $R^f[-X-Y-SiR_1^a(OR^2)_{3-a}]_m$ (1) 其中 R^f 表示烷基、烯基或芳烃基团，该基团具有至少一个或多个氟原子和 1 至 20 个碳原子；X 表示氧原子或者含有氧原子的二价有机基团；Y 表示以 $(CH(Z)-)_n$ 表示的间隔基团其中 Z 是取代基，可以是氢原子、卤素原子或者具有 1 至 3 个碳原子的烃基，n 表示 2 至 8 的整数； R^1 、 R^2 可以是具有 1 至 10 个碳原子的相同或者不同的烃基； m 是 1 或 2，a 是 0、1 或 2；和 (B) 缩合催化剂。

1. 拒油涂布材料组合物, 其特征在于其包含 :

(A) 由以下通式 (1) 表示的烷氧基硅烷, 其具有键联至少一个或多个氟原子的烃基 ;



其中

R^f 表示烷基、烯基或者芳烃基团, 该基团具有至少一个或多个氟原子和 1 至 20 个碳原子 ;

X 表示氧原子或者含有氧原子的二价有机基团 ;

Y 表示以 $(CH(Z)-)_n$ 表示的间隔基团 ,

其中 Z 是取代基, 选自氢原子、卤素原子或者具有 1 至 3 个碳原子的烃基, n 表示 2 至 8 的整数 ;

R^1 、 R^2 可以是具有 1 至 10 个碳原子的相同或者不同的烃基 ;

m 是 1 或 2 ,


a 是 0、1 或 2 ; 和

(B) 缩合催化剂。

2. 根据权利要求 1 所述的拒油涂布材料组合物, 其特征在于其进一步包含

基于 100 重量份的组分 (A), 0.001 至 10,000 重量份的 (C) : 由以下通式 (2) 表示的不含氟原子的烷氧基硅烷和 / 或其水解 - 缩合产物, 和 / 或

基于 100 重量份的组分 (A), 0.001 至 10,000 重量份的硅树脂 (D) ,



其中

R^3 表示不含氟原子且具有 1 至 12 个碳原子的烃基,

R^4 表示具有 1 至 12 个碳原子的烷基或者具有 1 至 12 个碳原子的酰基,

b 表示 0 或者 1 至 3 的整数。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的拒油涂布材料组合物, 其特征在于通式 (1) 中的 X 为酯基。

4. 根据权利要求 1 至 3 任一项所述的拒油涂布材料组合物用于涂布硅橡胶的用途。

拒油涂布材料组合物

[0001] 本发明涉及一种具有拒油性的涂布材料组合物。由于得到的涂布材料具有较低的表面能并显示优异的拒油性，因此它可以用于各种不同的基材和应用，特别是用于硅橡胶。

[0002] 硅橡胶具有许多优异的性能，因此可用于许多领域。然而，由于硅橡胶与油类相容，其抗油性和拒油性欠佳，这限制了其应用。为了解决如何使硅橡胶等基材表面具有抗油性和拒油性的问题，人们已经研究了许多不同的技术。一种赋予硅橡胶拒油性的已知方法是在形成硅橡胶的聚二甲硅氧烷骨架上引入氟代基团。例如，已知一种可固化的氟代聚醚硅橡胶，其主链中具有全氟聚醚结构（见专利文献 1：日本专利申请未审公开 2006-299109）。根据这种方法，由于引入的氟代基团的作用，可以使硅橡胶表面具有拒油性。然而，这些氟代聚醚化合物也存在着一些问题，它们都很复杂且不易制得；并且，为了达到效果，需要添加大量该化合物，经济实用性差。此外，在制备氟代聚醚化合物时需要使用氟基溶剂，这是该化合物的一个缺点。

[0003] 另一种赋予硅橡胶拒油性的已知方法是使用在分子中具有可水解基团（如，氟代烷基、烷氧基甲硅烷基）的含氟化合物涂布在橡胶表面。例如，有人提出使用含氟化合物，这种含氟化合物在分子两端各有氟代烷基，并通过中间基团键联可水解基团如三甲氧基甲硅烷基（见日本专利申请未审公开 2004-352742）。根据这种方法，在橡胶表面施用含有含氟化合物的单体溶液，与三甲基硅烷进行水解缩合反应，在目标制品表面上形成拒油表面处理层。然而，当用基于这种方法形成的化合物处理硅橡胶表面时，尽管可以显现出一定的抗油性，但拒油性不足，不能满足需要更高拒油性的应用的要求。

[0004] 另一种赋予拒油性的已知方法是用氟代有机聚合物，如聚四氟乙烯或者聚四氟乙烯 - 全氟烷基乙烯醚共聚物表面涂布硅橡胶（见专利文献 3：日本专利申请未审公开 2003-171519）。尽管获得了良好的拒油性，这种方法仍存在一些问题：将这些氟代有机化合物涂布在硅橡胶表面时，需要使用特殊底漆，因此该方法不具备经济实用性；由于制备步骤数目增加而导致其复杂性增大；以及由于处理过程中需要将其暴露在于高温中，因此硅橡胶需要具有超过 300°C 的耐热性。

[0005] 鉴于上述情况，本发明的目的是提供一种涂布材料组合物，当将这种涂布材料组合物施用于各种不同基材特别是硅橡胶的表面时，其呈现出优异的拒油性。

[0006] 为解决上述问题，发明人经过努力研究取得了出人意料的发现：在金属、玻璃、塑料、橡胶表面上涂布具有含氟原子烃基和烷氧基甲硅烷基的化合物可赋予其优异的拒油性，所述含氟原子烃基通过具有特殊结构的有机基团相连。此外，发明人还发现当将该化合物涂布在硅橡胶材料表面时，它表现出极其优异的拒油性，从而实现了本发明。更具体地，本发明描述如下。

[0007] 拒油涂布材料组合物，其特征在于其包含：

[0008] (A) 由以下通式 (1) 表示的烷氧基硅烷，其具有键联了至少一个或多个氟原子的烃基；

[0009] $R^f[-X-Y-SiR_1^1(OR^2)_{3-a}]_m \quad (1)$

[0010] 其中

[0011] R^f 表示烷基、烯基或者芳烃基，该基团具有至少一个或多个氟原子和 1 至 20 个碳原子；

[0012] X 表示氧原子或者含有氧原子的二价有机基团；

[0013] Y 表示以 (CH(Z)_n) 表示的间隔基团；

[0014] 其中 Z 是取代基，选自氢原子、卤素原子或者具有 1 至 3 个碳原子的烃基，n 表示 2 到 8 的整数；

[0015] R¹ 和 R² 可以是具有 1 至 10 个碳原子的相同或不同的烃基；

[0016] m 是 1 或 2；

[0017] a 是 0、1 或 2；以及

[0018] (B) 缩合催化剂。

[0019] 在优选的实施方案中，该拒油涂布材料组合物的特征在于其进一步包含基于 100 重量份的组分 (A)，0.001 至 10,000 重量份的 (C)：不含氟原子的由通式 (2) 表示的烷氧基硅烷和 / 或其水解 - 缩合产物，和 / 或基于 100 重量份的组分 (A)，0.001 至 10000 重量份的硅树脂 (D)。

[0020] SiR³_b(OR⁴)_{4-b} (2)

[0021] 其中，

[0022] R³ 表示不含氟原子且具有 1 至 12 个碳原子的烃基；

[0023] R⁴ 表示具有 1 至 12 个碳原子的烷基或者具有 1 至 12 个碳原子的酰基；

[0024] b 表示 0 或 1 至 3 的整数。

[0025] 在优选实施方案中，根据以上描述的拒油涂布材料组合物的特征在于通式 (1) 中的 X 是酯基。

[0026] 根据本发明的该拒油涂布材料组合物适用于涂布硅橡胶。

[0027] 由于本发明的涂布材料组合物呈现出优异的拒油性，该组合物可以应用于多种应用中，尤其是需要拒油性的硅橡胶应用中。例如，该涂布材料组合物可用作汽车、电子、电气、建筑等工业领域中的涂布材料。

[0028] 下面对本发明进行更详细的说明。在本发明中用作组分 (A) 的氟化合物是为本发明的组合物赋予拒油性的必要组分。该含氟化合物为烷氧基硅烷，该烷氧基硅烷由以下通式 (1) 表示，且具有键联至少一个或多个氟原子的烃基。

[0029] R^f[-X-Y-SiR¹_a(OR²)_{3-a}]_m (1)

[0030] 在式 (1) 中，R^f 表示烷基、烯基或芳烃基团，该基团具有至少一个或多个氟原子和 1 至 20 个碳原子。特别地，如果 R^f 是芳烃基团，R^f 是如下一个基团：C₆F₅-、C₆H₄F-、C₆H₃F₂-、C₆H₂F₃-、C₆H₃FC₁-、C₆H₃BrF-、C₆H₃FI- 和 C₆H₃(CF₃)₂-。

[0031] 如果 R^f 是烷基，R^f 是如下一个基团：CF₃-、C₂F₅-、C₃F₇-、C₄F₉-、C₅F₁₁-、C₆F₁₃-、C₇F₁₅-、C₈F₁₇-、C₉F₁₉-、C₁₀F₂₁-、C₁₁F₂₃-、C₁₂F₂₅-、C₁₃F₂₇-、C₁₄F₂₉-、C₁₅F₃₁-、C₁₆F₃₃-、C₁₇F₃₅-、C₂HF₄-、C₃HF₆-、C₄HF₈-、C₅HF₁₀-、C₆HF₁₂-、C₇HF₁₄-、C₈HF₁₆-、C₉HF₁₈-、C₁₀HF₂₀-、C₁₁HF₂₂-、C₁₂HF₂₄-、CF₃CH₂-、C₂F₅-(CH₂)_s-（在这里，s 表示 1 至 8 的整数，以下同样如此，如果有的话），C₃F₇-(CH₂)_s-、C₄F₉-(CH₂)_s-、C₅F₁₁-(CH₂)_s-、C₆F₁₃-(CH₂)_s-、C₇F₁₅-(CH₂)_s-、C₈F₁₇-(CH₂)_s-、C₉F₁₉-(CH₂)_s-、C₁₀F₂₁-(CH₂)_s-、C₁₁F₂₃-(CH₂)_s- 和 C₁₂F₂₅-(CH₂)_s-。

[0032] 如果 R^f 是烯基，R^f 是如下一个基团：CF₃CF = CF-、CF₃CF = CF-CF₂-、CF₃CF =

$\text{CF}-\text{C}_2\text{F}_4-$ 、 $\text{CF}_3\text{CF} = \text{CF}-\text{C}_3\text{F}_6-$ 、 $\text{CF}_3\text{CF} = \text{CF}-\text{C}_4\text{F}_8-$ 、 $\text{CF}_3\text{CF} = \text{CF}-\text{C}_5\text{F}_{10}-$ 、 $\text{CF}_3\text{CF} = \text{CF}-\text{C}_6\text{F}_{12}-$ 、 $\text{CF}_3\text{CF} = \text{CF}-\text{C}_7\text{F}_{14}-$ 、 $\text{CF}_3\text{CF} = \text{CF}-\text{C}_8\text{F}_{16}-$ 、 $\text{CF}_3\text{CF} = \text{CF}-\text{C}_9\text{F}_{18}-$ 和 $\text{CF}_3\text{CF} = \text{CF}-\text{C}_{10}\text{F}_{20}-$ 。

[0033] 如果 R^f 是如下举例说明的烷基, R^f 可包括醚键、磺酰基、羧基或者其他卤素原子。这样的 R^f 的具体实例包括 : $\text{CF}_3\text{CF}(-\text{OCF}_3)-$ 、 $\text{CF}_3\text{CF}(-\text{OCF}_3)-\text{CF}_2-$ 、 $\text{CF}_3\text{CF}(-\text{OCF}_3)-\text{C}_2\text{F}_4-$ 、 $\text{CF}_3\text{CF}(-\text{OCF}_3)-\text{C}_3\text{F}_6-$ 、 $\text{CF}_3\text{CF}(-\text{OCF}_3)-\text{C}_4\text{F}_8-$ 、 $\text{CF}_3\text{CF}(-\text{OCF}_3)-\text{C}_5\text{F}_{10}-$ 、 $\text{CF}_3\text{CF}(-\text{OCF}_3)-\text{C}_6\text{F}_{12}-$ 、 $\text{CF}_3\text{CF}(-\text{OCF}_3)-\text{C}_7\text{F}_{14}-$ 、 $\text{CF}_3\text{CF}(-\text{OCF}_3)-\text{C}_8\text{F}_{16}-$ 、 $\text{CF}_3\text{CF}(-\text{OCF}_3)-\text{C}_9\text{F}_{18}-$ 、 $\text{CF}_3\text{CF}(-\text{OCF}_3)-\text{C}_{10}\text{F}_{20}-$ 、 $\text{F}-\text{SO}_2-\text{C}_2\text{F}_4-$ 、 $\text{F}-\text{SO}_2-\text{C}_3\text{F}_6-$ 、 $\text{F}-\text{SO}_2-\text{C}_4\text{F}_8-$ 、 $\text{F}-\text{SO}_2-\text{C}_5\text{F}_{10}-$ 、 $\text{F}-\text{SO}_2-\text{C}_6\text{F}_{12}-$ 、 $\text{F}-\text{SO}_2-\text{C}_7\text{F}_{14}-$ 、 $\text{F}-\text{SO}_2-\text{C}_8\text{F}_{16}-$ 、 $\text{F}-\text{SO}_2-\text{C}_9\text{F}_{18}-$ 、 $\text{F}-\text{SO}_2-\text{C}_{10}\text{F}_{20}-$ 、 $\text{F}-\text{SO}_2-\text{C}_t\text{F}_{2t}-\text{O}-\text{C}_u\text{F}_{2u}-$ (t 和 u 分别代表 1 至 10 的整数)、 $\text{HOOC}-\text{C}_2\text{F}_4-$ 、 $\text{HOOC}-\text{C}_3\text{F}_6-$ 、 $\text{HOOC}-\text{C}_4\text{F}_8-$ 、 $\text{HOOC}-\text{C}_5\text{F}_{10}-$ 、 $\text{HOOC}-\text{C}_6\text{F}_{12}-$ 、 $\text{HOOC}-\text{C}_7\text{F}_{14}-$ 、 $\text{HOOC}-\text{C}_8\text{F}_{16}-$ 、 $\text{HOOC}-\text{C}_9\text{F}_{18}-$ 、 $\text{HOOC}-\text{C}_{10}\text{F}_{20}-$ 、 $\text{C}_2\text{F}_5-\text{O}-\text{C}_2\text{F}_4-$ 、 $\text{C}_3\text{F}_7-\text{O}-\text{C}_2\text{F}_4-$ 、 $\text{C}_4\text{F}_9-\text{O}-\text{C}_2\text{F}_4-$ 、 $\text{C}_5\text{F}_{11}-\text{O}-\text{C}_2\text{F}_4-$ 、 $\text{C}_6\text{F}_{13}-\text{O}-\text{C}_2\text{F}_4-$ 、 $\text{C}_7\text{F}_{15}-\text{O}-\text{C}_2\text{F}_4-$ 、 $\text{C}_8\text{F}_{17}-\text{O}-\text{C}_2\text{F}_4-$ 、 $\text{C}_9\text{F}_{19}-\text{O}-\text{C}_2\text{F}_4-$ 、 $\text{C}_{10}\text{F}_{21}-\text{O}-\text{C}_2\text{F}_4-$ 、 $\text{C}_{11}\text{F}_{23}-\text{O}-\text{C}_2\text{F}_4-$ 、 C_2BrF_4- 、 C_3BrF_6- 、 C_4BrF_8- 、 $\text{C}_5\text{BrF}_{10}-$ 、 $\text{C}_6\text{BrF}_{12}-$ 、 $\text{C}_7\text{BrF}_{14}-$ 、 $\text{C}_8\text{BrF}_{16}-$ 、 $\text{C}_9\text{BrF}_{18}-$ 、 $\text{C}_{10}\text{BrF}_{20}-$ 、 C_2ClF_4- 、 C_3ClF_6- 、 C_4ClF_8- 、 $\text{C}_5\text{ClF}_{10}-$ 、 $\text{C}_6\text{ClF}_{12}-$ 、 $\text{C}_7\text{ClF}_{14}-$ 、 $\text{C}_8\text{ClF}_{16}-$ 、 $\text{C}_9\text{ClF}_{18}-$ 、 $\text{C}_{10}\text{ClF}_{20}-$ 、 C_2IF_4- 、 C_3IF_6- 、 C_4IF_8- 、 $\text{C}_5\text{IF}_{10}-$ 、 $\text{C}_6\text{IF}_{12}-$ 、 $\text{C}_7\text{IF}_{14}-$ 、 $\text{C}_8\text{IF}_{16}-$ 、 $\text{C}_9\text{IF}_{18}-$ 和 $\text{C}_{10}\text{IF}_{20}-$ 。如果上述含氟原子的烃 R^f 是烷基或者烯基, R^f 可以是直链或者支链的。

[0034] 通式(1)中 X 表示氧原子或含有氧原子的二价有机基团。例如, X 是选自 $-0-$ 、 $-\text{OC(O)}-$ 和 $-\text{CH(OH)}-$ 的间隔基团, 其在通式(1)中作为键联到硅原子上的间隔基团 Y 与含氟原子基团 R^f 之间的间隔基团。

[0035] 通式(1)中 Y 表示以 $-(\text{CH}(Z))_n-$ 表示的间隔基团, 其中 Z 是取代基, 选自氢原子、卤素原子或者具有 1 至 3 个碳原子的烃基, n 表示 2 到 8 的整数。 Y 的具体实例包括 $-(\text{CH}_2)_2-$ 、 $-(\text{CH}_2)_3-$ 、 $-(\text{CH}_2)_4-$ 、 $-(\text{CH}_2)_5-$ 、 $-(\text{CH}_2)_6-$ 、 $-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_3)-$ 、 $-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2-$ 、 $-(\text{CHF})_2-$ 、 $-(\text{CHCl})_2-$ 、 $-(\text{CHBr})_2-$ 、 $-(\text{CHI})_2-$ 、 $-\text{CH}_2-\text{CHF}-$ 、 $-\text{CH}_2-\text{CHCl}-$ 、 $-\text{CH}_2-\text{CHBr}-$ 、 $-\text{CH}_2-\text{CHI}-$ 、 $-\text{CHF}-\text{CHCl}-$ 、 $-\text{CHF}-\text{CHBr}-$ 、 $-\text{CHCl}-\text{CHI}-$ 和 $-\text{CHBr}-\text{CHI}-$ 。

[0036] 通式(1)中 R^1 和 R^2 可以是相同或不同的具有 1 至 10 个碳原子的烃基。 R^1 优选是甲基, R^2 优选是甲基、乙基或者丙基。 m 是 1 或 2, a 是 0、1 或 2。

[0037] 上述含氟烷氧基硅烷中, 为了赋予本发明中的硅烷组合物优异的拒油性, 特别优选使用组分(A)中的 X 是酯基的烷氧基硅烷。其中具体实例包括 :

- [0038] $\text{C}_6\text{F}_5-\text{CH}_2-\text{OC(O)}-(\text{CH}_2)_2-\text{Si}(\text{OCH}_3)_3$,
- [0039] $\text{C}_6\text{F}_5-\text{CH}_2-\text{OC(O)}-(\text{CH}_2)_2-\text{SiCH}_3(\text{OCH}_3)_2$,
- [0040] $\text{C}_6\text{F}_5-\text{CH}_2-\text{OC(O)}-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2-\text{Si}(\text{OCH}_3)_3$,
- [0041] $\text{C}_6\text{F}_5-\text{CH}_2-\text{OC(O)}-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2-\text{SiCH}_3(\text{OCH}_3)_2$,
- [0042] $\text{F}-\text{SO}_2-(\text{CF}_2)_4-(\text{CH}_2)_2-\text{OC(O)}-(\text{CH}_2)_2-\text{Si}(\text{OCH}_3)_3$,
- [0043] $\text{F}-\text{SO}_2-(\text{CF}_2)_4-(\text{CH}_2)_2-\text{OC(O)}-(\text{CH}_2)_2-\text{SiCH}_3(\text{OCH}_3)_2$,
- [0044] $\text{F}-\text{SO}_2-(\text{CF}_2)_6-(\text{CH}_2)_2-\text{OC(O)}-(\text{CH}_2)_2-\text{Si}(\text{OCH}_3)_3$,
- [0045] $\text{F}-\text{SO}_2-(\text{CF}_2)_6-(\text{CH}_2)_2-\text{OC(O)}-(\text{CH}_2)_2-\text{SiCH}_3(\text{OCH}_3)_2$,
- [0046] $\text{F}-\text{SO}_2-(\text{CF}_2)_8-(\text{CH}_2)_2-\text{OC(O)}-(\text{CH}_2)_2-\text{Si}(\text{OCH}_3)_3$,
- [0047] $\text{F}-\text{SO}_2-(\text{CF}_2)_8-(\text{CH}_2)_2-\text{OC(O)}-(\text{CH}_2)_2-\text{SiCH}_3(\text{OCH}_3)_2$,
- [0048] $\text{F}-\text{SO}_2-(\text{CF}_2)_4-(\text{CH}_2)_2-\text{OC(O)}-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2-\text{Si}(\text{OCH}_3)_3$,
- [0049] $\text{F}-\text{SO}_2-(\text{CF}_2)_4-(\text{CH}_2)_2-\text{OC(O)}-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2-\text{SiCH}_3(\text{OCH}_3)_2$,

- [0050] F-SO₂-(CF₂)₆-(CH₂)₂-OC(0)-CH(CH₃)-CH₂-Si(OCH₃)₃,
- [0051] F-SO₂-(CF₂)₆-(CH₂)₂-OC(0)-CH(CH₃)-CH₂-SiCH₃(OCH₃)₂,
- [0052] F-SO₂-(CF₂)₈-(CH₂)₂-OC(0)-CH(CH₃)-CH₂-Si(OCH₃)₃,
- [0053] F-SO₂-(CF₂)₈-(CH₂)₂-OC(0)-CH(CH₃)-CH₂-SiCH₃(OCH₃)₂,
- [0054] HOOC-(CF₂)₄-(CH₂)₂-OC(0)-(CH₂)₂-Si(OCH₃)₃,
- [0055] HOOC-(CF₂)₄-(CH₂)₂-OC(0)-(CH₂)₂-SiCH₃(OCH₃)₂,
- [0056] HOOC-(CF₂)₆-(CH₂)₂-OC(0)-(CH₂)₂-Si(OCH₃)₃,
- [0057] HOOC-(CF₂)₆-(CH₂)₂-OC(0)-(CH₂)₂-SiCH₃(OCH₃)₂,
- [0058] HOOC-(CF₂)₈-(CH₂)₂-OC(0)-(CH₂)₂-Si(OCH₃)₃,
- [0059] HOOC-(CF₂)₈-(CH₂)₂-OC(0)-(CH₂)₂-SiCH₃(OCH₃)₂,
- [0060] HOOC-(CF₂)₄-(CH₂)₂-OC(0)-CH(CH₃)-CH₂-Si(OCH₃)₃,
- [0061] HOOC-(CF₂)₄-(CH₂)₂-OC(0)-CH(CH₃)-CH₂-SiCH₃(OCH₃)₂,
- [0062] HOOC-(CF₂)₆-(CH₂)₂-OC(0)-CH(CH₃)-CH₂-Si(OCH₃)₃,
- [0063] HOOC-(CF₂)₆-(CH₂)₂-OC(0)-CH(CH₃)-CH₂-SiCH₃(OCH₃)₂,
- [0064] HOOC-(CF₂)₈-(CH₂)₂-OC(0)-CH(CH₃)-CH₂-Si(OCH₃)₃,
- [0065] HOOC-(CF₂)₈-(CH₂)₂-OC(0)-CH(CH₃)-CH₂-SiCH₃(OCH₃)₂,
- [0066] CF₃(CF₂)₃-(CH₂)₂-OC(0)-(CH₂)₂-Si(OCH₃)₃,
- [0067] CF₃(CF₂)₃-(CH₂)₂-OC(0)-(CH₂)₂-SiCH₃(OCH₃)₂,
- [0068] CF₃(CF₂)₄-(CH₂)₂-OC(0)-(CH₂)₂-Si(OCH₃)₃,
- [0069] CF₃(CF₂)₄-(CH₂)₂-OC(0)-(CH₂)₂-SiCH₃(OCH₃)₂,
- [0070] CF₃(CF₂)₅-(CH₂)₂-OC(0)-(CH₂)₂-Si(OCH₃)₃,
- [0071] CF₃(CF₂)₅-(CH₂)₂-OC(0)-(CH₂)₂-SiCH₃(OCH₃)₂,
- [0072] CF₃(CF₂)₆-(CH₂)₂-OC(0)-(CH₂)₂-Si(OCH₃)₃,
- [0073] CF₃(CF₂)₆-(CH₂)₂-OC(0)-(CH₂)₂-SiCH₃(OCH₃)₂,
- [0074] CF₃(CF₂)₇-(CH₂)₂-OC(0)-(CH₂)₂-Si(OCH₃)₃,
- [0075] CF₃(CF₂)₇-(CH₂)₂-OC(0)-(CH₂)₂-SiCH₃(OCH₃)₂,
- [0076] CF₃(CF₂)₃-(CH₂)₂-OC(0)-CH(CH₃)-CH₂-Si(OCH₃)₃,
- [0077] CF₃(CF₂)₃-(CH₂)₂-OC(0)-CH(CH₃)-CH₂-SiCH₃(OCH₃)₂,
- [0078] CF₃(CF₂)₄-(CH₂)₂-OC(0)-CH(CH₃)-CH₂-Si(OCH₃)₃,
- [0079] CF₃(CF₂)₄-(CH₂)₂-OC(0)-CH(CH₃)-CH₂-SiCH₃(OCH₃)₂,
- [0080] CF₃(CF₂)₅-(CH₂)₂-OC(0)-CH(CH₃)-CH₂-Si(OCH₃)₃,
- [0081] CF₃(CF₂)₅-(CH₂)₂-OC(0)-CH(CH₃)-CH₂-SiCH₃(OCH₃)₂,
- [0082] CF₃(CF₂)₆-(CH₂)₂-OC(0)-CH(CH₃)-CH₂-Si(OCH₃)₃,
- [0083] CF₃(CF₂)₆-(CH₂)₂-OC(0)-CH(CH₃)-CH₂-SiCH₃(OCH₃)₂,
- [0084] CF₃(CF₂)₇-(CH₂)₂-OC(0)-CH(CH₃)-CH₂-Si(OCH₃)₃,
- [0085] CF₃(CF₂)₇-(CH₂)₂-OC(0)-CH(CH₃)-CH₂-SiCH₃(OCH₃)₂,
- [0086] H(CF₂)₄-(CH₂)₂-OC(0)-(CH₂)₂-Si(OCH₃)₃,
- [0087] H(CF₂)₄-(CH₂)₂-OC(0)-(CH₂)₂-SiCH₃(OCH₃)₂,
- [0088] H(CF₂)₅-(CH₂)₂-OC(0)-(CH₂)₂-Si(OCH₃)₃,

- [0089] H(CF₂)₅-(CH₂)₂-OC(0)-(CH₂)₂-SiCH₃(OCH₃)₂,
- [0090] H(CF₂)₆-(CH₂)₂-OC(0)-(CH₂)₂-Si(OCH₃)₃,
- [0091] H(CF₂)₆-(CH₂)₂-OC(0)-(CH₂)₂-SiCH₃(OCH₃)₂,
- [0092] H(CF₂)₇-(CH₂)₂-OC(0)-(CH₂)₂-Si(OCH₃)₃,
- [0093] H(CF₂)₇-(CH₂)₂-OC(0)-(CH₂)₂-SiCH₃(OCH₃)₂,
- [0094] H(CF₂)₈-(CH₂)₂-OC(0)-(CH₂)₂-Si(OCH₃)₃,
- [0095] H(CF₂)₈-(CH₂)₂-OC(0)-(CH₂)₂-SiCH₃(OCH₃)₂,
- [0096] H(CF₂)₄-(CH₂)₂-OC(0)-CH(CH₃)-CH₂-Si(OCH₃)₃,
- [0097] H(CF₂)₄-(CH₂)₂-OC(0)-CH(CH₃)-CH₂-SiCH₃(OCH₃)₂,
- [0098] H(CF₂)₅-(CH₂)₂-OC(0)-CH(CH₃)-CH₂-Si(OCH₃)₃,
- [0099] H(CF₂)₅-(CH₂)₂-OC(0)-CH(CH₃)-CH₂-SiCH₃(OCH₃)₂,
- [0100] H(CF₂)₆-(CH₂)₂-OC(0)-CH(CH₃)-CH₂-Si(OCH₃)₃,
- [0101] H(CF₂)₆-(CH₂)₂-OC(0)-CH(CH₃)-CH₂-SiCH₃(OCH₃)₂,
- [0102] H(CF₂)₇-(CH₂)₂-OC(0)-CH(CH₃)-CH₂-Si(OCH₃)₃,
- [0103] H(CF₂)₇-(CH₂)₂-OC(0)-CH(CH₃)-CH₂-SiCH₃(OCH₃)₂,
- [0104] H(CF₂)₈-(CH₂)₂-OC(0)-CH(CH₃)-CH₂-Si(OCH₃)₃,
- [0105] H(CF₂)₈-(CH₂)₂-OC(0)-CH(CH₃)-CH₂-SiCH₃(OCH₃)₂,
- [0106] (CF₃)₂CF-(CH₂)₂-OC(0)-(CH₂)₂-Si(OCH₃)₃,
- [0107] (CF₃)₂CF-(CH₂)₂-OC(0)-(CH₂)₂-SiCH₃(OCH₃)₂,
- [0108] (CF₃)₂CFCF₂-(CH₂)₂-OC(0)-(CH₂)₂-Si(OCH₃)₃,
- [0109] (CF₃)₂CFCF₂-(CH₂)₂-OC(0)-(CH₂)₂-SiCH₃(OCH₃)₂,
- [0110] (CF₃)₂CF-(CF₂)₂-(CH₂)₂-OC(0)-(CH₂)₂-Si(OCH₃)₃,
- [0111] (CF₃)₂CF-(CF₂)₂-(CH₂)₂-OC(0)-(CH₂)₂-SiCH₃(OCH₃)₂,
- [0112] (CF₃)₂CF-(CF₂)₃-(CH₂)₂-OC(0)-(CH₂)₂-Si(OCH₃)₃,
- [0113] (CF₃)₂CF-(CF₂)₃-(CH₂)₂-OC(0)-(CH₂)₂-SiCH₃(OCH₃)₂,
- [0114] (CF₃)₂CF-(CF₂)₄-(CH₂)₂-OC(0)-(CH₂)₂-Si(OCH₃)₃,
- [0115] (CF₃)₂CF-(CF₂)₄-(CH₂)₂-OC(0)-(CH₂)₂-SiCH₃(OCH₃)₂,
- [0116] (CF₃)₂CF-(CF₂)₅-(CH₂)₂-OC(0)-(CH₂)₂-Si(OCH₃)₃,
- [0117] (CF₃)₂CF-(CF₂)₅-(CH₂)₂-OC(0)-(CH₂)₂-SiCH₃(OCH₃)₂,
- [0118] (CF₃)₂CF-(CH₂)₂-OC(0)-CH(CH₃)-CH₂-Si(OCH₃)₃,
- [0119] (CF₃)₂CF-(CH₂)₂-OC(0)-CH(CH₃)-CH₂-SiCH₃(OCH₃)₂,
- [0120] (CF₃)₂CFCF₂-(CH₂)₂-OC(0)-CH(CH₃)-CH₂-Si(OCH₃)₃,
- [0121] (CF₃)₂CFCF₂-(CH₂)₂-OC(0)-CH(CH₃)-CH₂-SiCH₃(OCH₃)₂,
- [0122] (CF₃)₂CF-(CF₂)₂-(CH₂)₂-OC(0)-CH(CH₃)-CH₂-Si(OCH₃)₃,
- [0123] (CF₃)₂CF-(CF₂)₂-(CH₂)₂-OC(0)-CH(CH₃)-CH₂-SiCH₃(OCH₃)₂,
- [0124] (CF₃)₂CF-(CF₂)₃-(CH₂)₂-OC(0)-CH(CH₃)-CH₂-Si(OCH₃)₃,
- [0125] (CF₃)₂CF-(CF₂)₃-(CH₂)₂-OC(0)-CH(CH₃)-CH₂-SiCH₃(OCH₃)₂,
- [0126] (CF₃)₂CF-(CF₂)₄-(CH₂)₂-OC(0)-CH(CH₃)-CH₂-Si(OCH₃)₃,
- [0127] (CF₃)₂CF-(CF₂)₄-(CH₂)₂-OC(0)-CH(CH₃)-CH₂-SiCH₃(OCH₃)₂,

- [0128] $(CF_3)_2CF-(CF_2)_5-(CH_2)_2-OC(0)-CH(CH_3)-CH_2-Si(OCH_3)_3,$
- [0129] $(CF_3)_2CF-(CF_2)_5-(CH_2)_2-OC(0)-CH(CH_3)-CH_2-SiCH_3(OCH_3)_2,$
- [0130] $(OCH_3)_3Si-(CH_2)_2-(O)C-C_6H_4-C(CF_3)_2-C_6H_4-OC(0)-(CH_2)_2-Si(OCH_3)_3,$
- [0131] $(OCH_3)_2CH_3Si-(CH_2)_2-(O)C-C_6H_4-C(CF_3)_2-C_6H_4-OC(0)-(CH_2)_2-SiCH_3(OCH_3)_2,$
- [0132] $(OCH_3)_3Si-CH_2-CH(CH_3)-(O)C-C_6H_4-C(CF_3)_2-C_6H_4-OC(0)-CH(CH_3)-CH_2-Si(OCH_3)_3,$
- [0133] $(OCH_3)_2CH_3Si-CH_2-CH(CH_3)-(O)C-C_6H_4-C(CF_3)_2-C_6H_4-OC(0)-CH(CH_3)-CH_2-SiCH_3(OCH_3)_2,$
- [0134] $(OCH_3)_3Si-(CH_2)_2-(O)C-(CF_3)_2-OC(0)-(CH_2)_2-Si(OCH_3)_3,$
- [0135] $(OCH_3)_3Si-(CH_2)_2-(O)C-(CF_3)_3-OC(0)-(CH_2)_2-Si(OCH_3)_3,$
- [0136] $(OCH_3)_3Si-(CH_2)_4-(O)C-(CF_3)_4-OC(0)-(CH_2)_2-Si(OCH_3)_3,$
- [0137] $(OCH_3)_3Si-(CH_2)_2-(O)C-(CF_3)_5-OC(0)-(CH_2)_2-Si(OCH_3)_3,$
- [0138] $(OCH_3)_3Si-(CH_2)_2-(O)C-(CF_3)_6-OC(0)-(CH_2)_2-Si(OCH_3)_3,$
- [0139] $(OCH_3)_3Si-(CH_2)_2-(O)C-(CF_3)_7-OC(0)-(CH_2)_2-Si(OCH_3)_3,$
- [0140] $(OCH_3)_2CH_3Si-(CH_2)_2-(O)C-(CF_3)_2-OC(0)-(CH_2)_2-SiCH_3(OCH_3)_2,$
- [0141] $(OCH_3)_2CH_3Si-(CH_2)_2-(O)C-(CF_3)_3-OC(0)-(CH_2)_2-SiCH_3(OCH_3)_2,$
- [0142] $(OCH_3)_2CH_3Si-(CH_2)_2-(O)C-(CF_3)_4-OC(0)-(CH_2)_2-SiCH_3(OCH_3)_2,$
- [0143] $(OCH_3)_2CH_3Si-(CH_2)_2-(O)C-(CF_3)_5-OC(0)-(CH_2)_2-SiCH_3(OCH_3)_2,$
- [0144] $(OCH_3)_2CH_3Si-(CH_2)_2-(O)C-(CF_3)_6-OC(0)-(CH_2)_2-SiCH_3(OCH_3)_2,$
- [0145] $(OCH_3)_2CH_3Si-(CH_2)_2-(O)C-(CF_3)_7-OC(0)-(CH_2)_2-SiCH_3(OCH_3)_2,$
- [0146] $(OCH_3)_2CH_3Si-(CH_2)_2-(O)C-(CF_3)_8-OC(0)-(CH_2)_2-SiCH_3(OCH_3)_2,$
- [0147] $(OCH_3)_3Si-CH_2-CH(CH_3)-(O)C-(CF_3)_2-OC(0)-CH(CH_3)-CH_2-Si(OCH_3)_3,$
- [0148] $(OCH_3)_3Si-CH_2-CH(CH_3)-(O)C-(CF_3)_3-OC(0)-CH(CH_3)-CH_2-Si(OCH_3)_3,$
- [0149] $(OCH_3)_3Si-CH_2-CH(CH_3)-(O)C-(CF_3)_4-OC(0)-CH(CH_3)-CH_2-Si(OCH_3)_3,$
- [0150] $(OCH_3)_3Si-CH_2-CH(CH_3)-(O)C-(CF_3)_5-OC(0)-CH(CH_3)-CH_2-Si(OCH_3)_3,$
- [0151] $(OCH_3)_3Si-CH_2-CH(CH_3)-(O)C-(CF_3)_6-OC(0)-CH(CH_3)-CH_2-Si(OCH_3)_3,$
- [0152] $(OCH_3)_3Si-CH_2-CH(CH_3)-(O)C-(CF_3)_7-OC(0)-CH(CH_3)-CH_2-Si(OCH_3)_3,$
- [0153] $(OCH_3)_2CH_3Si-CH_2-CH(CH_3)-(O)C-(CF_3)_2-OC(0)-CH(CH_3)-CH_2-SiCH_3(OCH_3)_2,$
- [0154] $(OCH_3)_2CH_3Si-CH_2-CH(CH_3)-(O)C-(CF_3)_3-OC(0)-CH(CH_3)-CH_2-SiCH_3(OCH_3)_2,$
- [0155] $(OCH_3)_2CH_3Si-CH_2-CH(CH_3)-(O)C-(CF_3)_4-OC(0)-CH(CH_3)-CH_2-SiCH_3(OCH_3)_2,$
- [0156] $(OCH_3)_2CH_3Si-CH_2-CH(CH_3)-(O)C-(CF_3)_5-OC(0)-CH(CH_3)-CH_2-SiCH_3(OCH_3)_2,$
- [0157] $(OCH_3)_2CH_3Si-CH_2-CH(CH_3)-(O)C-(CF_3)_6-OC(0)-CH(CH_3)-CH_2-SiCH_3(OCH_3)_2,$
- [0158] $(OCH_3)_2CH_3Si-CH_2-CH(CH_3)-(O)C-(CF_3)_7-OC(0)-CH(CH_3)-CH_2-SiCH_3(OCH_3)_2,$ 和
- [0159] $(OCH_3)_2CH_3Si-CH_2-CH(CH_3)-(O)C-(CF_3)_8-OC(0)-CH(CH_3)-CH_2-SiCH_3(OCH_3)_2。$
- [0160] 这些有机硅化合物可以容易地由已知合成方法制备。作为典型实例,可以通过氢硅烷化反应,在具有烯基的含氟原子有机化合物上加成具有 Si-H 基团的烷氧基硅烷,制得有机硅化合物。
- [0161] 虽然作为组分 (A),对赋予本发明组合物优异的拒油性至关重要的这些含氟化合物可以单独使用,但为了进一步提高拒油效果,也可以组合使用选自其中的至少两种或更多种。

[0162] 为了使本发明中组分 (A) 发生水解 - 缩合反应, 本发明中作为组分 (B) 的缩合催化剂是必不可少的组分。该缩合催化剂可以选自酸催化剂、碱催化剂和有机金属化合物。可以使用的酸催化剂的实例包括选自有机酸和无机酸的一种、两种或更多种。有机酸的具体实例包括 2-氨基乙基磷酸、肌苷酸、2-甘油酸、D-葡萄糖-1-磷酸、甲酸、草酸、乙酸、二氯乙酸、三氯乙酸、硝基乙酸、苦味酸、2-吡啶羧酸 (2-pyridinecarboxylic acid)、三氟乙酸以及三氟甲基磺酸。无机酸的实例包括高氯酸、盐酸、氢溴酸、硝酸、硫酸和磷酸。

[0163] 碱性催化剂的实例包括: 诸如氢氧化钾、氢氧化钠和氢氧化锂的碱金属氢氧化物, 诸如氢氧化钙和氢氧化钡的碱土金属氢氧化物, 诸如氢氧化铵、三甲胺和三乙胺、吡啶和二甲基吡啶的胺类化合物, 以及诸如四甲基氢氧化铵和四乙基氢氧化铵的季铵盐。

[0164] 有机金属化合物的实例包括: 金属醇盐, 如具有金属原子 B、Al、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Zr、Mo、Ru、Rh、Pd、Ag、Cd、Sn、Os、Ir、Hg 或稀土元素原子的金属甲醇盐、金属乙醇盐或金属异丙醇盐; 金属酸盐, 如金属硬脂酸盐和金属辛酸盐; 以及金属螯合物, 如金属乙酰丙酮化合物、金属辛烯基乙醇酸酯或金属乙酰乙酸乙酯。从可获得性和反应适当性角度来看, 优选 B、Al、Ti 和 Zr 金属醇盐、金属酸盐和金属螯合物。更优选四正丁氧基锆、四乙酰丙酮锆、四正丙氧基锆、四正丁氧基钛、二异丙氧基钛二 (乙酰乙酸乙酯)、三乙酰乙酸乙酯铝、三乙酰丙酮铝和异丙醇硼。作为金属醇盐的醇, 例如可以使用容易获得的异丙醇或丁醇。另外, 考虑到这种金属醇盐在空气中的安全性, 也可以使用人工合成或者从天然产物中提取的大分子醇。

[0165] 基于 100 重量份的组分 (A), 作为组分 (B) 的缩合催化剂的重量份为 0.001 至 100 重量份, 优选为 0.01 至 20 重量份。如果缩合催化剂的重量份低于 0.001 重量份, 其作为缩合催化剂的效果不能充分体现, 不能获得具有足够性能的固化膜。另外, 如果催化剂用量超过 100 重量份, 组合物的储存稳定性会变差。

[0166] 优选地, 本发明的涂布材料组合物还包含不含氟原子的烷氧基硅烷 (C), 和 / 或硅树脂 (D)。这些组分具有可以与本发明的涂布材料组合物的必要组分 (A) 发生共水解 - 缩合反应, 或者可以与组分 (A) 的水解 - 缩合产物非常相容的烷氧基甲硅烷基。这些组分可以使本发明的组合物对基材具有粘附性, 也可以改善由本发明组合物形成的涂布膜的物理性质, 如强度。

[0167] 本发明的组分 (C) 是以通式 (2) 表示的不含氟原子的烷氧基硅烷, 和 / 或其水解 - 缩合产物。

[0168] $\text{SiR}_b^3(\text{OR}^4)_{4-b}$ (2)

[0169] 通式 (2) 中,

[0170] R^3 示具有 1 至 12 个碳原子的不含氟原子的烃基;

[0171] R^4 表示具有 1 至 12 个碳原子的烷基或具有 1 至 12 个碳原子的酰基;

[0172] b 表示 0 或者 1 至 3 的整数。

[0173] 优选地, R^3 是烷基、烯基或者芳烃基团。从水解 - 缩合反应的速率快的角度考虑, 特别优选甲基或乙基。优选 R^4 是甲基或乙基。以通式 (2) 表示的不含氟原子的烷氧基硅烷的具体实例包括四甲氧基硅烷、四乙氧基硅烷、甲基三甲氧基硅烷、甲基三乙氧基硅烷、乙基三甲氧基硅烷、乙基三乙氧基硅烷、苯基三甲氧基硅烷、苯基三乙氧基硅烷、二甲基二甲氧基硅烷、二乙基二甲氧基硅烷、二乙基二乙氧基硅烷、二苯基二甲氧基硅烷、二苯基二

乙氧基硅烷、三甲基甲氧基硅烷和三乙基乙氧基硅烷。在这些物质中，特别优选甲基三甲氧基硅烷、乙基三甲氧基硅烷、甲基三乙氧基硅烷、乙基三乙氧基硅烷、四甲氧基硅烷和四乙氧基硅烷，因为它们的水解-缩合反应速率快。这些化合物可以单独使用，或者组合使用其中的两种或多种。

[0174] 组分 (C) 可以是单一的不含氟原子的烷氧基硅烷，或者可以是不含氟原子的烷氧基硅烷和其水解-缩合产物的混合物，或者可以是不含氟原子的烷氧基硅烷的水解-缩合产物。本发明的不含氟原子的烷氧基硅烷的水解-缩合产物的聚合度较低，为 2 到 20。优选地，不含氟原子的烷氧基硅烷的水解-缩合产物可以是四烷氧基硅烷的水解-缩合产物（称为烷基硅酸盐）。烷基硅酸盐的具体实例包括选自这些化合物的硅酸盐，其中烷基为甲基、乙基、异丙基、正丙基、异丁基或正丁基。其中，从水解-缩合反应速率快的角度来看，特别优选烷基为甲基或乙基的烷基硅酸盐。可以单独使用这种化合物的一种，或者两种或更多种组合使用。

[0175] 基于 100 重量份的组分 (A)，组分 (C) 的用量为 0.001 至 10000 重量份，优选 0.1 至 1000 重量份，更优选 1 至 200 重量份。组分 (C) 可以原样添加，或可以通过使组分 (C) 与组分 (A) 的水解-缩合反应而使用。

[0176] 下面将对作为本发明的组分 (D) 的硅树脂进行介绍。加入硅树脂不仅能改善从本发明中得到的涂布材料组合物与多种基材的粘附性，还能提高涂布材料的机械强度。本发明的硅树脂是有机聚硅氧烷，其中硅氧烷单元的平均组成由以下通式 (3) 表示，

[0177] $R^5_c SiO_{4-c/2}$ (3)

[0178] 其中，

[0179] R^5 可以相同的或不同，表示具有 1 至 12 个碳原子的烷基、烯基或者芳烃基团；并且

[0180] c 是 0.5 至 2。

[0181] 基于形成本发明的硅氧烷树脂的硅氧烷单元的总量，三有机硅氧烷单元的含量为 0 到 80mol%，二有机硅氧烷单元的含量为 0 到 60mol%，单有机硅氧烷单元的含量为 0 到 80mol%，不含有机基团的 $SiO_{4/2}$ 单元的含量为 0 到 60mol%。基于硅氧烷单元的总量，优选由 10 到 80mol% 的三有机硅氧烷单元和 20 到 90mol% 的不含有机基团的 $SiO_{4/2}$ 单元形成的聚有机硅氧烷树脂。这种聚有机硅氧烷树脂可以通过本领域技术人员已知的方法制备，使与组成单元相对应的氯代硅烷或烷氧基硅烷发生水解缩合反应。

[0182] 此硅烷树脂的通式 (3) 中的 R^5 可以相同或不同，表示烷基、烯基或者芳烃基，该基团具有 1 至 12 个碳原子。但是，优选地，分子中包括至少一个烯基。这是因为当将涂布材料组合物施用到硅橡胶表面时，由于烯基，可以获得较强的粘附性。

[0183] 组分 (D) 可以单独使用，或者也可以两种或多种组合使用。基于 100 重量份的组分 (A)，组分 (D) 的用量为 0.001 至 10000 重量份，优选为 0.1 至 1000 重量份，更优选为 1 至 200 重量份。尽管组分 (D) 可以代替组分 (C) 使用，但由于这些组合物可以表现出协同效应，所以优选组分 (C) 和组分 (D) 一起使用。

[0184] 在本发明中，根据实际应用，本发明的组合物可以通过分散或溶解在适当的溶剂中使用。优选使用的溶剂的实例包括：烃类，如己烷、辛烷、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、环己烷和甲基环己烷；酯类，如乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯和乙二醇单乙酸乙酯；酮类，如丙酮、丁酮、甲基异丁基酮、甲基戊基酮和环己酮；醇类，如甲醇、乙醇、丙醇、丁醇、戊醇、乙二醇单

乙醚、乙二醇单丁醚；以及水。基于 100 重量份的组分 (A)，溶剂的用量为 0.001 至 100000 重量份，优选为 0.1 至 10000 重量份，更优选为 1 至 1000 重量份。

[0185] 在本发明中，当使用水作为溶剂时，通过添加适量的表面活性剂并用均质器等强制搅拌生成的混合物，所述组合物可以作为乳化剂使用。在这种情况下，尽管可以使用多种表面活性剂，如阴离子表面活性剂、阳离子表面活性剂或非离子表面活性剂作为表面活性剂，但优选非离子表面活性剂。非离子表面活性剂的实例包括以式 $Ra-O-(CH_2CH_2O)_m-(CHR_xCH_2O)_n-H$ 表示的聚氧化烯基烷基醚、以式 $RaCOO-(CH_2CH_2O)_m-(CHR_xCH_2O)_n-H$ 表示的聚氧化烯基脂肪酸酯、以式 $RaN-[(CH_2CH_2O)_m, -(CHR_xCH_2O)_n, -H] [CH_2CH_2O]_m, -(CHR_xCH_2O)_n, -H]$ 表不的聚氧化烯基烷基胺、以式 $RaCON-[(CH_2CH_2O)_m, -(CHR_xCH_2O)_n, -H] [CH_2CH_2O]_m, -(CHR_xCH_2O)_n, -H]$ 表示的聚氧化烯基烷基酰胺、聚氧乙烯山梨醇脂肪酸酯以及甘油脂肪酸酯。

[0186] 在本发明中，除以上所描述的组分 (A) 至 (D)，也可使用多种无机或有机填料用于改善涂膜的物理性质。这类填料的实例包括煅烧的二氧化硅、沉淀的二氧化硅、研磨的二氧化硅 (ground silica)、硅藻土、铁氧化物、氧化锌、氧化钛、氧化镁、氧化钙、氢氧化镁、氢氧化钙、碳酸镁、碳酸钙、硫酸钡、硅酸镁 (滑石)、硅酸铝 (粘土)、偏硅酸钙、沸石、水滑石、石墨、炭黑、石英、氧化铝等。只要不影响本发明的目的，这些填料的用量是任意的。

[0187] 在本发明中，除了上述组分 (A) 至 (D)，为了改善涂布材料对基材的粘附性或者涂布材料的物理性质，也可以使用硅烷偶联剂。这种硅烷偶联剂的具体实例包括硅烷化合物如乙烯基三甲氧基硅烷、乙烯基三乙氧基硅烷、乙烯基三乙酰氧基硅烷、乙烯基三甲氧基乙氧基硅烷、乙烯基二甲基乙氧基硅烷、乙烯基甲基二乙氧基硅烷、 γ -氯丙基三甲氧基硅烷、 γ -氯丙基三乙氧基硅烷、 γ -氯丙基三乙酰氧基硅烷、3,3,3-三氟丙基三乙氧基硅烷、 γ -甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷、 γ -氨丙基三甲氧基硅烷、 γ -氨丙基三乙氧基硅烷、 γ -巯基三甲氧基硅烷、 γ -巯基丙基三乙氧基硅烷、N- β -(氨基)- γ -氨丙基三甲基硅烷、 β -氰基乙基三乙氧基硅烷、氯甲基三甲氧基硅烷、氯甲基三乙氧基硅烷、缩水甘油基甲基三甲氧基硅烷、缩水甘油氧基甲基三乙氧基硅烷、 α -缩水甘油氧基乙基三甲氧基硅烷、 α -缩水甘油氧基乙基三乙氧基硅烷、 β -缩水甘油氧基乙基三甲氧基硅烷、 α -缩水甘油氧基丙基三甲氧基硅烷、 α -缩水甘油氧基丙基三乙氧基硅烷、 β -缩水甘油氧基丙基三甲氧基硅烷、 γ -缩水甘油氧基丙基三甲氧基硅烷、 γ -缩水甘油氧基丙基三乙氧基硅烷、二乙氧基-3-缩水甘油基丙基甲基硅烷、二甲氧基-3-缩水甘油基丙基甲基硅烷、3-缩水甘油基丙基二甲氧基硅烷、 γ -(甲基)丙烯酰氧丙基二甲基乙氧基硅烷、 γ -(甲基)丙烯酰氧丙基甲基二乙氧基硅烷、 γ -缩水甘油氧基丙基三丙氧基硅烷、 γ -缩水甘油氧基丙基三丁氧基硅烷、 γ -缩水甘油氧基丙基三甲氧基乙氧基硅烷、 γ -缩水甘油氧基丙基三苯氧基硅烷、 α -缩水甘油氧基丁基三甲氧基硅烷、 α -缩水甘油氧基丁基三乙氧基硅烷、 β -缩水甘油氧基丁基三甲氧基硅烷、 β -缩水甘油氧基丁基三乙氧基硅烷、 γ -缩水甘油氧基丁基三甲氧基硅烷、 δ -缩水甘油氧基丁基三甲氧基硅烷、 δ -缩水甘油氧基丁基三乙氧基硅烷、(3,4-环氧环己基)甲基三甲氧基硅烷、(3,4-环氧环己基)甲基三乙氧基硅烷、 β -(3,4-环氧环己基)乙基三甲氧基硅烷、 β -(3,4-环氧环己基)乙基三乙氧基硅烷、 β -(3,4-环氧环己基)乙基三丙氧基硅烷、 β -(3,4-环氧环己基)乙基三丁氧基硅烷、 β -(3,4-环氧环己基)乙基三甲氧基乙氧

基硅烷、 β -(3,4-环氧环己基)乙基三苯氧基硅烷、 γ -(3,4-环氧环己基)丙基三甲氧基硅烷、 γ -(3,4-环氧环己基)丙基三乙氧基硅烷、 δ -(3,4-环氧环己基)丁基三甲氧基硅烷、 δ -(3,4-环氧环己基)丁基三乙氧基硅烷、 γ -氯丙基甲基二甲氧基硅烷、 γ -氯丙基甲基二乙氧基硅烷、二甲基二乙酰氧基硅烷、 γ -甲基丙烯酰氧基丙基甲基二甲氧基硅烷、 γ -甲基丙烯酰氧基丙基甲基二乙氧基硅烷、 γ -巯基丙基甲基二甲氧基硅烷、 γ -巯基丙基甲基二乙氧基硅烷、 γ -氨丙基甲基二甲氧基硅烷、 γ -氨丙基甲基二乙氧基硅烷、甲基乙烯基二甲氧基硅烷、甲基乙烯基二乙氧基硅烷、缩水甘油氧基甲基甲基二甲氧基硅烷、缩水甘油氧基甲基甲基二乙氧基硅烷、 α -缩水甘油氧基乙基甲基二甲氧基硅烷、 α -缩水甘油氧基乙基甲基二乙氧基硅烷、 β -缩水甘油氧基乙基甲基二甲氧基硅烷、 β -缩水甘油氧基乙基甲基二乙氧基硅烷、 α -缩水甘油氧基丙基甲基二甲氧基硅烷、 α -缩水甘油氧基丙基甲基二乙氧基硅烷、 β -缩水甘油氧基丙基甲基二甲氧基硅烷、 β -缩水甘油氧基丙基甲基二乙氧基硅烷、 γ -缩水甘油氧基丙基甲基二丙氧基硅烷、 γ -缩水甘油氧基丙基甲基二丁氧基硅烷、 γ -缩水甘油氧基丙基甲基二甲氧基乙氧基硅烷、 γ -缩水甘油氧基丙基甲基二乙氧基硅烷、 γ -缩水甘油氧基丙基乙基二甲氧基硅烷、 γ -缩水甘油氧基丙基乙基二乙氧基硅烷、 γ -缩水甘油氧基丙基乙烯基二甲氧基硅烷、 γ -缩水甘油氧基丙基苯基二甲氧基硅烷、 γ -缩水甘油氧基丙基苯基二乙氧基硅烷和 γ -(甲基)丙烯酰氧丙基三甲氧基硅烷。

[0188] 对可施用本发明的涂布材料的基材没有特别限制,可以包括金属、玻璃、塑料、陶瓷、橡胶或者它们的组合(如复合材料、层压材料等)。因为基材可以呈现出拒油性,这是本发明的涂布材料的特性,所以优选在金属、塑料或橡胶上使用该涂布材料。特别是通过在硅橡胶上使用该涂布材料,可以显著提高硅橡胶的拒油性。

[0189] 将本发明的组合物施用到各种基材表面的方法的实例包括手涂(使用已经浸泡该涂布溶液的棉布、纸、海绵等,将涂布溶液人工施用到基材上)、刷涂、浸渍涂布、流涂、淋涂、旋涂、喷涂、棒涂、辊涂、凹版涂布、气刀涂布等。

[0190] 本发明的涂布材料组合物可以通过上述方法的一种将涂布材料组合物施用到基材表面上而在各种基材上形成拒油涂膜,然后使施用的涂布材料组合物进行水解缩合。水解缩合反应在0至250°C下进行。优选地,温度范围在20至220°C,更优选地,在40至200°C。作为具体的实例,拒油膜的形成包括:将涂布材料组合物施用在基材上,在25°C下放置1小时,在100°C下加热15分钟以初步固化该组合物,然后在200°C下加热4小时。

[0191] 本发明涉及具有拒油性质的涂布材料组合物。由于获得的涂布材料具有低表面能,并呈现出优异的拒油性,所述涂布材料组合物可以用于多种应用中,特别是用于硅橡胶应用。例如,本发明涉及一种在汽车、电子、电气和建筑等工业领域中作为涂布材料的组合物。

实施例

[0192] 通过参考下面的实施例和对比例,对本发明进行进一步描述。但本发明并不局限于以下工作实施例。实施例中的术语“份”指重量份。

[0193] 接触角测量方法

[0194] 使用由 FACE Co., Ltd 生产的接触角测量仪 CA-X150 进行接触角测量。使用微量调节注射器 (microsyringe) 将一滴 (约 0.002cc) 正十六烷 (试剂纯, Kanto 化学公司生成) 滴在干净的涂布膜表面上, 1 分钟后即可测得接触角。5 次测量的平均值作为接触角。

[0195] 涂布材料组合物的制备

[0196] 涂布材料组合物由以下方式制备。

[0197] 制备实施例 1

[0198] 室温下在 200mL 的烧杯中加入甲苯 (100 份)。接着, 加入 5 份以下式 (i) 表示的具有氟原子的烷氧基硅烷作为组分 (A), 7.5 份四乙氧基硅烷作为组分 (C), 5 份聚甲基硅氧烷树脂作为组分 (D), (D) 的组成为 58mol% 的 $(\text{CH}_3)_3\text{SiO}_{1/2}$ 单元、2mol% 的 $(\text{CH}_2 = \text{CH})(\text{CH}_3)_2\text{SiO}_{1/2}$ 单元和 40mol% 的 $\text{SiO}_{4/2}$ 单元, 并且搅拌生成的混合物。接下来, 边搅拌边添加 2 份钛酸四丁酯 (titanium tetrabutoxy) 作为组分 (B), 以制备根据本发明的涂布材料组合物。

[0199] $\text{C}_6\text{F}_5-\text{CH}_2-\text{OC(O)}-(\text{CH}_2)_2-\text{SiCH}_3(\text{OCH}_3)_2$ (i)

[0200] 制备实施例 2

[0201] 按照制备实施例 1 中相同的方式制备涂布材料组合物, 区别在于加入 5 份由以下式 (ii) 表示的具有氟原子的烷氧基硅烷作为组分 (A)。

[0202] $(\text{OCH}_3)_3\text{Si}-(\text{CH}_2)_2-(\text{O})\text{C}-(\text{CF}_3)_6-\text{OC(O)}-(\text{CH}_2)_2-\text{Si}(\text{OCH}_3)_3$ (ii)

[0203] 制备实施例 3

[0204] 按照制备实施例 1 中相同的方式制备涂布材料组合物, 区别在于加入 5 份由以下式 (iii) 表示的具有氟原子的烷氧基硅烷作为组分 (A)。

[0205] $\text{CF}_3(\text{CF}_2)_5-(\text{CH}_2)_2-\text{OC(O)}-(\text{CH}_2)_2-\text{SiCH}_3(\text{OCH}_3)_2$ (iii)

[0206] 制备实施例 4

[0207] 按照制备实施例 1 中相同的方式制备涂布材料组合物, 区别在于加入 5 份由以下式 (iv) 表示的具有氟原子的烷氧基硅烷作为组分 (A)。

[0208] $(\text{CF}_3)_2\text{CF}-(\text{CF}_2)_3-(\text{CH}_2)_2-\text{OC(O)}-(\text{CH}_2)_2-\text{SiCH}_3(\text{OCH}_3)_2$ (iv)

[0209] 制备实施例 5

[0210] 按照制备实施例 3 中相同的方式制备涂布材料组合物, 区别在于没有加入组分 (D)。

[0211] 制备实施例 6

[0212] 按照制备实施例 1 中相同的方式制备涂布材料组合物, 区别在于没有加入组分 (A) 并加入 12.5 份的四乙氧基硅烷作为组分 (C)。

[0213] 涂布处理方法

[0214] 制备玻璃测试片、SUS 测试片以及硅橡胶测试片, 这些测试片宽 25mm、长 50mm、厚 2mm。然后用浸渍涂布法处理基材表面 (室温下浸渍 10 秒, 然后以 1cm/s 的速率升高)。将经处理的测试片置于湿度为 50%、温度为 25°C 的环境中干燥 1 小时, 然后在 100°C 下的空气循环式烘箱中加热 15 分钟以将组合物初步固化。然后将这些测试片置于设置为 200°C 的空气循环式烘箱中, 并加热 4 小时形成固化膜。

[0215] 实施例 1

[0216] 在玻璃测试片、SUS 测试片和硅橡胶测试片的表面上都涂布制备实施例 1 的组合

物，并形成固化膜。在室温下将测试片放置 24 小时，然后测量样品表面的接触角。结果如表 1 所示。

[0217] 实施例 2

[0218] 玻璃测试片、SUS 测试片和硅橡胶测试片的表面上都涂布制备实施例 2 的组合物，并形成固化膜。在室温下将测试片放置 24 小时，然后测量样品表面的接触角。结果如表 1 所示。

[0219] 实施例 3

[0220] 玻璃测试片、SUS 测试片和硅橡胶测试片的表面上都涂布制备实施例 3 的组合物，并形成固化膜。在室温下将测试片放置 24 小时，然后测量样品表面的接触角。结果如表 1 所示。

[0221] 实施例 4

[0222] 玻璃测试片、SUS 测试片和硅橡胶测试片的表面上都涂布制备实施例 4 的组合物，并形成固化膜。在室温下将测试片放置 24 小时，然后测量样品表面的接触角。结果如表 1 所示。

[0223] 实施例 5

[0224] 玻璃测试片、SUS 测试片和硅橡胶测试片的表面上都涂布制备实施例 5 的组合物，并形成固化膜。在室温下将测试片放置 24 小时，然后测量样品表面的接触角。结果如表 1 所示。

[0225] 对比例 1

[0226] 玻璃测试片、SUS 测试片和硅橡胶测试片的表面上都涂布制备实施例 6 的组合物，并形成固化膜。在室温下将测试片放置 24 小时，然后测量样品表面的接触角。结果如表 1 所示。

[0227] 对比例 2

[0228] 在混合有具有氟原子的烷氧基硅烷的加成可固化型硅橡胶上，进行拒油测试。在通用的捏合机中加入 100 份聚二甲基硅氧烷（两端均由二甲基乙烯基甲硅烷基封端，25℃ 下粘度为 20000mPa·s）、40 份比表面积为 200m²/g 的煅烧的二氧化硅、8 份六甲基二硅氮烷和 1 重量份去离子水，室温下搅拌得到的混合物并混合 1 小时。然后升温至 150℃，加热并混合该混合物 2 小时。然后将混合物冷却至室温。在该混合物中加入 3.1 份聚甲基氢硅氧烷，其由 67 摩尔% 的 (CH₃)HSiO₂/₂ 单元和 33 摩尔% 的 (CH₃)₂SiO₂/₂ 单元形成，并且其在 25℃ 下的粘度为 20mPa·s。然后加入 0.8 份用以延长室温下固化时间的乙炔醇 (acetylene alcohol) 以及 0.3 份乙烯基硅氧烷合铂络合物溶液（其中铂原子含量为 0.5 重量%），然后混合得到的混合物直至均匀。然后加入 5 份由以下式 (i) 表示的含氟原子的烷氧基硅烷作为本发明的组分 (A)，以制备硅橡胶组合物。将该硅橡胶组合物置于内部空腔尺寸为 150mm×150mm× 厚度 2mm 的模具中，在 170℃ 下热压 10 分钟，制得片状样品。然后将该样品置于 200℃ 的空气循环式烘箱中，加热 4 小时进行二次固化，从而制得拒油测试样品。接触角测量结果如表 1 所示。

[0229] C₆F₅-CH₂-OC(0)-(CH₂)₂-SiCH₃(OCH₃)₂ (i)

[0230] 表 1

[0231]

			实施 例1	实施 例2	实施 例3	实施 例4	实施 例5	对比例1	对比例2
涂布材料组合物	(A)	(i)	5	-	-	-	-	-	
	(A)	(ii)	-	5	-	-	-	-	
	(A)	(iii)	-	-	5	-	5	-	
	(A)	(iv)	-	-	-	5	-	-	
	(B)	钛酸四丁酯	2	2	2	2	2	2	
	(C)	四乙氧基 硅烷	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	12.5	
	(D)	硅树脂	5	5	5	5	-	5	
接触角 (°)	基材	未涂布	实施 例1	实施 例2	实施 例3	实施 例4	实施 例5	对比例1	对比例2
	玻璃	<20	65	66	67	65	65	21	-
	SUS	<20	64	64	63	63	62	22	-
	硅橡胶	22	72	73	75	70	73	27	65