



# PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN

## [A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

SUOMI—FINLAND  
(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus  
Patent- och registerstyrelsen

(11)(21) Patentihakemus—Patentansökan 884486  
(51) Kv.lk.<sup>4</sup>/Int.Cl.<sup>4</sup> C 08 F 4/64, 4/76, 10/00  
(22) Hakemispäivä—Ansökningsdag 29.09.88  
(23) Alkupäivä—Löpdag  
(41) Tullut julkiseksi—Blivit offentlig 29.09.88  
(86) Kv. hakemus—Int.ansökan US88/00222  
(30) Etuoikeus—Prioritet 30.01.87 US 011471  
21.12.87 US 133052

(71) Hakija/Sökande: *Exxon Chemical Patents, Inc.*, 1900 East Linden Avenue, Linden, New Jersey, USA

(72) Keksijät/Uppfinnare: 1. Turner, Howard William 2. Hlatky, Gregory George

(74) Asiamies/Ombud: Berggren

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Katalyyttejä, menetelmiä niiden valmistamiseksi ja polymerointimenetelmiä, joissa näitä katalyyttejä käytetään. Katalysatorer, förfaranden för framställning därav samt polymeriseringsförfaranden vari dessa katalysatorer används.

(57) Tiivistelmä

Valmistetaan katalysaattori yhdistämällä bia(syklopentadienyli)zirkoniumyhdiste toiseen yhdisteeseen, joka käsitteää protonin luovuttamaan kykenevän kationin sekä massiivisen, labiilin anionin, joka käsitteää useita zirkoniumkationia stabiloimaan kykeneviä booriatomeja, jolloin zirkoniumkationin muodollinen koordinaatioluku on 3 ja valenssi +4 ja se on syntynyt yhdistämisen tuloksena. Monet sitten syntyneet katalysaattorit ovat pysyviä ja eristettävissä ja ne voidaan ottaa talteen ja varastoida. Katalysaattorit voidaan esivalmistaa ja käyttää olefinien polymeroimiseen tai ne voidaan muodostaa paikan päällä polymeroinnin aikana lisäämällä eri komponentit polymerointireaktion joukkoon. Tällöin katalysaattori syntyy yhdistetään molemmat komponentit lämpötilassa, joka on välillä ~100 °C - +300 °C. Siten valmistetut katalysaattorit mahdollistavat paremman molekyylipainon saädön eivätkä ne joudu reaktiotasapainon käänymisen kohteeksei. Siten tuotetut katalysaattorit ovat myös vähemmän itseestään syttyviä kuin tavaramaisemmat Ziegler-Natta-olefinpolymerointikatalysaattorit.

(57) Sammandrag

En katalysator framställs genom kombination av en bia(cyklopentadienyl)zirkoniumförening med en annan förening innehållande en katjon som kan donera en proton och en massiv, labil anjon innehållande ett antal boratomer kapabla att stabilisera zirkoniumkatjonen, som har det formella koordinationstalet 3 och valensen +4 och som är ett resultat av kombinationen. Många sålunda uppkomna katalysatorer är stabila och isolerbara och de kan tillvaratas och lagras. Katalysatorerna kan förproduceras och användas för polymerisation av olefiner eller så kan de framställas in situ under polymerisationens gång genom att mata de olika komponenterna till polymerisationsreaktionen. Katalysatorerna bildas då de två komponenterna kombineras vid en temperatur mellan cirka -100 °C och cirka +300 °C. De sålunda framställda katalysatorerna möjliggör en bättre kontroll av polymerens molekylvikt och är inte utsatta för omvänd reaktionsjämvikt. De sålunda framställda katalysatorerna är också mindre självständliga än de mera konventionella olefinpolymerisationskatalysatorerna av Ziegler-Natta -typ.